

Flügger Iso 10

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger Iso 10
Bindemiddel: Akryl
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 01.11.2013

Bruksområde

Flügger Iso 10 er en matt, sperrende akrylmaling til bruk på mineralske underlag som f.eks. gips, puss og betong. Kan benyttes både som grunning og toppstrøk. Sperrer mot gjennomslag av vannløselige fargestoffer som f.eks. sot og nikotin samt kulepenn og tusj.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Iso 10 gir en lett vaskbar overflate som åler flekkrengjøring. Nødvendig vask utføres med fuktet klut og evt. milde vaskemidler.. Vask med sterke eller grove vaskemidler vil gi skjolder.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt .

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : VOC-MAX: <2,5 g/l, VOC GRENSE (A/a (VF)): 30 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.