

Flügger 07 Wood Tex Matt – Uteakrylat Matt

Flügger AS

Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger 07 Wood Tex Matt – Uteakrylat Matt

Bindemiddel: Akryl

Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 01.02. 2018

Bruksområde

Flügger 07 Wood Tex Matt – Uteakrylat Matt er en matt, vanntynnbar alkydmaling til utvendig treverk. Benyttes på høvlet/uhøvlet samt impregnerte materialer. Kan benyttes oppå både vanntynnbare og løsemiddelbasert produkter. Inneholder UV-filter samt mugg- og soppdrepende midler. Se for øvrig produktdatablad.

Underlag: Underlaget skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks. 80% RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte. Ved rulle/sprøyte påføring etter strykes med pensel.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke vaskes før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flügger 07 Wood Tex Matt – Uteakrylat Matt bør som andre eksteriørprodukter vaskes årlig for maksimal holdbarhet. Benytt egnet rengjøringsmiddel blandet i henhold til instruksjon på etikett.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Om maling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : VOC-MAX: 20 g/l, VOC GRENSE (A/e (VF)): 130 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.