

Facade Silikat Primer

Produktbeskrivelse

Fargeløs silikat grunner til mineralholdige underlag, innen- og utendørs. Går i forbindelse med underlaget og anvendes før behandling med Flügger Facade Silikat.

- Mineralholdige underlag
- Forbedrer feste
- Kun til silikat



Merking



Produktet er en deklarerert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Nye ubehandlede mineralholdige fasader, f. eks. kalkpuss, kalksementpuss, sementpuss og underlag tidligere behandlet med silikatmaling.

Kan også brukes på mineralske overflater innendørs, f.eks. i stuer, soverom og andre oppholdsrom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Overflaten skal være hvittørr uten vesentlig avsmutting og saltutblomstringer.

Nye ubehandlede mineralholdige underlag og sparkelmasser skal herde minst 4 uker før behandling.

Tynnpusset teglstein må tidligst behandles etter 2 år.

Utvasking av salter og andre vannoppløselige komponenter skal være avsluttet.

Oppstigende grunnfukt eller oppfukning fra revner, fremspring, f. eks. vannfeller, uavdekkede murkroner eller andre konstruksjonsdetaljer må ikke forekomme.

Behandling

Utfelling, løstsittende materiale og maling fjernes ved avvasking og rensing.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.

Større revner og skader skal være utfyllt med kalk/sementbasert materiale.

Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør ensartet vått i vått og avslutt med å stryke i samme retning.

Løpere/gardiner må ikke forekomme

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på svært varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Ensartet transparent overflate.

Ferdigbehandles med Facade Silikat.

OBS!

Silikatprimer fortynnes alltid 1:1 før anvendelse til grunning og fortynning av silikatmaling.

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Dekk over vindusglass, metall osv., da stenk har mattende effekt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.08
Tørstoff vekt (%)	15
Tørstoff vol (%)	8
pH	11,5
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Fortynning	1:1 med vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

november 2024