

# 08 Wood Tex Patina

## Produktbeskrivelse

Fargeløs behandling som reagerer med treverket og gir en gulbrun/rosa tone. Etter 6-8 uker går overflaten over til en sølvgrå transparent overflate. Skaper en fysisk barriere som hemmer mugg- og soppvekst på overflaten og gir effektive flammehemmende egenskaper. Brukes som forbehandling før sluttbehandling med Wood Tex Sealer - overflateforsegler.

- Miljøvennlig silisiumteknologi
- Flammehemmende
- Maksimal holdbarhet



## Merking



## Anvendelse

Trykkimpregnert fullt eksponert treverk som f.eks. terrasser. Underlaget må være nytt eller helt rengjort.

## Underlag

Skal være nytt eller helt rengjort, sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Fukttinnhold i treverk før malebehandling maks. 20 %. Nyimpregnert tre skal tørke 4-6 måneder før behandling.

## Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent. Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner. Sluttbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: etter 4-6 timer.

## Påføring

Pensel eller rulle.

Påføres 2 ganger med 1 times tørketid imellom og arbeides godt ned i treverket.

Påføres vått-i-vått. Fjern overskytende væske omhyggelig.

Overgangen til grå blir ujevn, hvis sol og regn ikke treffer flaten. Trebeskyttelsen kan brukes i disse områdene, men overgangen til grå tar lengre tid.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.

Overflaten må ikke utsettes for frost eller regn 24 timer etter at behandlingen er fullført.

## Forventet resultat

Sølvgrå og transparent overflate hvor åretegning i treverket og struktur er synlig. Overflatens utseende og holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

## Rengjøring og vedlikehold

Løse trefibre fjernes med en børste.

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Vedlikehold med FLügger 08 Wood Tex Sealer hvert annet år eller etter behov.

## OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

## Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

## Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.0
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	5
Kort rekkevidde (m <sup>2</sup> /litr.)	3
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

# Nåværende TDS Versjon

desember 2024

# Erstatter TDS Versjon

oktober 2024