

Interior Easy Finish 40

Produktbeskrivelse

Fyldig akryl lakkmalings med geléaktig, dryppfri konsistens som gir høy lagtykkelse, god dekkeevne og minimerer tendens til renning.

Anbefales til emner der det er estetiske og middels funksjonelle krav

- Enkelt og raskt å påføre
- Fyldig overflate
- Halvblank overflate



Merking



Anvendelse

Dører, dørkarmer, profilbord, innfatninger og fotlister samt rustbeskyttet jern og metall innendørs.

Underlag

Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Fluren 37.

Vannløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49 og behandles med Interior Stop Primer.

Harde, glatte underlag slipes matte og grunnes med Fix Primer.

Sprekker, ujevnheter og huller må sparkles.

Nytt eller bart renses tre grunnes med Stop Primer.

Påfør 1–2 ganger. Noen farger krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte

Tilpass valg av verktøy til kravet til finish

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubruttede overflater.

Forskjell i overflatestruktur kan resultere i avvikende nyanser

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til gjenbehandling

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat

Godt å vite

Ved behov for reparasjoner fjernes mindre merker og smuss ved rengjøring.

Flekkreparasjoner utføres med samme materiale/batchnummer som opprinnelig ble brukt.

Flekkreparasjoner må forventes å være synlige i større eller mindre grad, avhengig av fargetone, glans, påføringsmetode, overflate, lys og synsvinkel.

Større skader repareres med avgrensning mot hjørner, skjøter og lignende.

Forventet resultat

Halvblank overflate.

Bra sammenflyting og fyldig finish.

Tåler vanlig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universelt rengjøringsmiddel, myk børste, vann og klut.

Sterke, spesielt mørke nyanser er mer sarte enn lyse ved slitasje og berøring.

Avsmitting på grunn av overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for kvist og vannløselige fargestoffer, vannskjolder og nikotin.

Overflaten må kun belastes forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Tips

Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.

Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.

Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.

Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.

Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.

For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.

Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

Kvalitetskontroll og særlige forhold

Farge

Den utførende parten er ansvarlig for å kontrollere og godkjenne den valgte fargen, inkludert å sikre tredjepartsverifisering før produktet tas i bruk.

Feilfrie produkter og fargetoner kan ikke returneres.

Nyans variasjon

Toleranser knyttet til batch, fargetone og lagtykkelse kan føre til mindre nyanseforskjeller.

Reparasjoner utført med samme bøtte kan likevel avvike i nyanse dersom den opprinnelige overflaten har vært utsatt for smuss, slitasje eller annen påvirkning fra omgivelsene og miljøet.

Reparasjon

Mindre merker og smuss fjernes ved rengjøring.

Reparasjoner med maling utføres ved å male hele flater, avgrenset mot hjørner, skjøter og lignende.

Flekkreparasjoner vil være mer eller mindre synlige, avhengig av farge, glans, påføringsmetode, overflatestruktur, lysforhold og synsvinkel.

Det skal benyttes samme produkt og batchnummer som opprinnelig.

Skader og ujevnheter utbedres etter behov med egnede materialer.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Akryl lakkmaling
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.28
Tørstoff vekt (%)	53
Tørstoff vol (%)	39
Nominell rekkeevne (m²/l)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h etter 28 dager)	17
Vaskbarhet i henhold til EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010) Product VOC: max 60 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juli 2026

