

Linoliekit

Egenskaber

Flügger Linoliekit er en stabiliseret oliekit, der udover traditionelle alkydolie- og linoliemalinger, kan samarbejde med vandige malinger og træbeskyttelse som fx Flügger Vinduesmaling og Flügger 04 Wood Tex Dækkende.

- Arbejdsvenlig konsistens
- Bliver hård over tid



Anvendelse

Anvendes til alt udfyldningsarbejde med kit fx kitning i forbindelse med isætning af glas og reparationer af gamle vinduer.

Underlag

Underlaget skal være rent, støvfrit og tørt. Linoliekits holdbarhed er stærkt afhængig af kittens mulighed for at bibeholde olie, hvorfor bunden bør være ikke sugende ved forbehandling med grundingsmiddel som fx Flügger 01 Wood Tex Classic.

Påføring

Påføres med kitkniv eller spartel.

Danner hinde efter ca. 1 uge og gennemhærder i løbet af 1 år.

Ved kitning indendørs skal der være for ekstra god ventilation omkring kittens, for at undgå rynkedannelse i overfladen, når vinduet kommer udenfor.

Skal overmales efter 2-4 uger efter kitning. Bør overmales 1-2 mm inde på glasset.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Oliebaserede produkter
Massefylde (kg/l)	2,0
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	72
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

oktober 2010

Erstatter TDS Version

januar 2006