

# Linoljekitt

## Produktbeskrivelse

Et stabilisert oljekitt som utover tradisjonelle alkydolje- og linoljemalinger, kan samarbeide med vannbasert maling, f.eks Flügger Vindusmaling eller Flügger 04 Wood Tex Dekkbeis.

- **Brukervennlig konsistens**
- **Har tendens til å bli veldig hard med årene**



## Anvendelse

Til kitting i forbindelse med innsetting av glass og reparasjoner av gamle vinduer.

## Underlag

Underlaget skal være rent, absolutt støvfritt og tørt.

Holdbarheten til linoljekitt er sterkt avhengig av kittens mulighet for å bibeholde olje, og bunnen bør derfor ikke være sugende ved kitting, men forbehandlet med Grunnolje.

## Påføring

Påføres med kittkniv eller sparkel.

Danner hinne etter ca. 1 uke og gjennomherder i løpet av 1 år.

Ved sparkling innendørs må det være ekstra god ventilasjon rundt sparkelen for å unngå at det dannes rynker på overflaten når vinduet kommer ut.

Gjenbehandlingstørr vannbasert maling: 7 døgn.

Bør overmales 1-2 mm inn på glasset.

**Oppbevaring:** Tett lukket

## Supplerende Info

Holdbarhet: 24 måneder i ubrudd emballasje.

## Tekniske data

Produkt type	Oljebaserte produkter
Densitet (kg/l)	2,0
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RH
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	24
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

**Nåværende TDS Versjon**

april 2024

**Erstatter TDS Versjon**

august 2023