Natural Wood Panellakk, klar

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar lakk til lyse tre paneler i tak og på vegg. Gir en pen, halvmatt, nesten usynlig behandling som ikke gulner. Overflaten blir smussavvisende og tåler lettere rengjøring.

- **Lakk til lyse tre paneler**
- **Smussavvisende overflate**
- **Halvmatt**

Merking

BASTA ALPHA

↘
Produktet er en deklarert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Brukes på ubehandlet, beiset og lakkert lyst treverk, for eksempel furu og gran.
Anbefales ikke der man ønsker en robust og slitesterk overflate, eller der det forekommer direkte vannpåvirkning.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Nytt tre avstøves.
Merker og flekker slibes bort.
Tidligere beiset og lakkert tre avrenses med Natural Wood Cleaner.
Overflater som har vært utsatt for nikotin og sot krever ekstra grundig rengjøring og ettervask med vann, la tørke godt for å unngå skjolder.
Blanke flater mattslipes.
Støvsug og tørk av med en fuktig klut.
Trekledningen må være i balansefuktighet når den behandles.

Påføring
Pensel.
Påfør jevnt vått-i-vått i treets lengderetning.
Mal 1-2 bord av gangen for å unngå synlige overlapp.
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herdin må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat
Halvmatt, fargeløs overflate.
Sperrer ikke misfarging fra lignin- eller garvesyreinnholdet i treverket.
Belast overflaten forsiktig til lakken er helt gjennomhærdet.

Rengjøring og vedlikehold
Panel behandlet med Natural Wood Panel Lacquer Transparent rengjøres med lett vask med såpevann.

OBS!
Når profilbordene og lignende elementer males, må man regne med at bart eller ubehandlet treverk over tid vil komme frem og bli synlig.
Dette skyldes at treet trekker seg sammen ved lav luftfuktighet, som f.eks om vinteren.

Miljøinformasjon
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	21
Tørstoff vol (%)	19
Nominell rekkeevne (m²/l)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024