

# Natural Wood Panellakk

## Produktbeskrivelse

Hvitpigmentert, vanntynnbar lakk til lyse tre paneler i tak og på vegg. Med én behandling oppnås et pent, halvmatt og lyst utseende hvor trestrukturen fortsatt er synlig. Motvirker at treet gulner. Gir en smussavvisende overflate som er svært rengjøringsvennlig.

- Hvitpigmentert lakk til lyse tre paneler
- Smussavvisende overflate
- Halvmatt



## Merking



## Anvendelse

Brukes på ubehandlet, beiset og lakkert treverk der man ønsker et lyst, hvitt utseende. Ikke egnet for tidligere malte overflater.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Nytt tre avstøves.

Merker og flekker slibes bort.

Tidligere beiset og lakkert tre avrenses med Natural Wood Cleaner.

Overflater som har vært utsatt for nikotin og sot krever ekstra grundig rengjøring og ettervask med vann, la tørke godt for å unngå skjolder.

Blanke flater mattslipes.

Støvsug og tørk av med en fuktig klut.

Trekledningen må være i balansefuktighet når den behandles.

## Påføring

Pensel.

Påfør jevnt vått-i-vått i treets lengderetning.

Mal 1-2 bord av gangen for å unngå synlige overlapp.

Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.

Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herdin må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenmalingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Forventet resultat

Halvmatt, hvitpigmentert overflate.

Sperrer ikke misfarging fra lignin- eller garvesyreinnholdet i treverket.

Belast overflaten forsiktig til lakken er helt gjennomhærdet.

## Rengjøring og vedlikehold

Panel behandlet med Natural Wood Panel Lacquer White rengjøres med lett vask med såpevann.

## OBS!

Når profilbordene og lignende elementer males, må man regne med at bart eller ubehandlet treverk over tid vil komme frem og bli synlig.

Dette skyldes at treverket trekker seg sammen, for eksempel om vinteren når luftfuktigheten er lav.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

## Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Tekniske data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.03
Tørstoff vekt (%)	20
Tørstoff vol (%)	17
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe
Country of Origin	Denmark

## **Nåværende TDS Versjon**

desember 2024

## **Erstatter TDS Versjon**

april 2024