Dekso 1 Ultramatt

Produktbeskrivelse

Ultramatt 100 % akryl vegg og takmaling. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav og spesielle estetiske krav, som utsettes for noe smuss og slitasje.



- **Vegg- og takmaling**
- **Ultramatt**
- **Robust overflate**

Merking

Anvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontorer, kjøkken, klinikk, butikk og trappeoppganger.
Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Grunnmaling utføres med Wall Primer Perform eller Wall Primer Pro.
Påfør 1–2 ganger. Noen nyanser og overflater krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen.
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning.
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 ºC.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Godt å vite
Ved behov for reparasjoner fjernes mindre merker og smuss ved rengjøring.
Flekkreparasjoner utføres med samme materiale/batchnummer som opprinnelig ble brukt.
Flekkreparasjoner må forventes å være synlige i større eller mindre grad, avhengig av fargetone, glans, påføringsmetode, overflate, lys og synsvinkel.
Større skader repareres med avgrensning mot hjørner, skjøter og lignende.

Forventet resultat
Ultramatt overflate med dempet jevn struktur og ensartet finish.
Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.
Sterke spesielt mørke nyanser er mer ømfintlige enn lyse ved slitasje og berøring.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Tips
Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det å arbeide fra en separat bøtte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt åpning og eksponering for luft kan påvirke malingens egenskaper og holdbarhet.
Hell derfor kun den nødvendige mengden maling over i en separat bøtte eller malerkar.
Bruk eventuelt poser eller innlegg for å holde malerkaret eller bøtten rent.
Hold malingen tildekket under pauser for å unngå inntørking.
Unngå å helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.
For å minimere svinn anbefales det fortløpende kun å helle opp den mengden maling som er nødvendig.
Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til mengden.

Kvalitetskontroll og særlige forhold
Farge
Den utførende parten er ansvarlig for å kontrollere og godkjenne den valgte fargen, inkludert å sikre tredjepartsverifisering før produktet tas i bruk.
Feilfrie produkter og fargetoner kan ikke returneres.

Nyans variasjon
Toleranser knyttet til batch, fargetone og lagtykkelse kan føre til mindre nyanseforskjeller.
Reparasjoner utført med samme bøtte kan likevel avvike i nyanse dersom den opprinnelige overflaten har vært utsatt for smuss, slitasje eller annen påvirkning fra omgivelsene og miljøet.

Reparasjon
Mindre merker og smuss fjernes ved rengjøring.
Reparasjoner med maling utføres ved å male hele flater, avgrenset mot hjørner, skjøter og lignende.
Flekkreperasjoner vil være mer eller mindre synlige, avhengig av farge, glans, påføringsmetode, overflatestruktur, lysforhold og synsvinkel.
Det skal benyttes samme produkt og batchnummer som opprinnelig.
Skader og ujevnheter utbedres etter behov med egnede materialer.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	100% akrylmaling
Glans	Ultramatt;1
Densitet (kg/l)	1.42
Tørstoff vekt (%)	59
Tørstoff vol (%)	41
Nominell rekkeevne (m²/l)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h etter 28 dager)	11
Klassifisert i henhold til EN 13300	Wet abrasion resistance: R class 1 Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/l) Gloss: G4 dead-matt Maximum grain size: S1 fine
Brannklasse	B-s1, d0
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/a): 30 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026