Natural Wood Såpeolje



Produktbeskrivelse

Kombinert rengjørings- og pleieprodukt for slitte, oljebehandlede tregulv. Forener effektivt rengjøring og pleie ved at såpeoljen tilfører treet en viss mengde olje. Oljen beskytter overflaten, samtidig med at treets varme glød bevares. Letter vedlikeholdet av oljebehandlede gulv da tidsintervallet mellom hver behandling med gulvolje forlenges.

- **Rengjørings- og pleieprodukt**
- **Beskytter overflaten**
- **Letter vedlikeholdet av oljebehandlede gulv**

Merking

BASTA ALPHA

Anvendelse

Brukes til alle tresorter.
Såpeolje Hvit brukes til gulv som er oljet med hvit gulvolje.
For nyoljede gulv anbefales vask med gulvsåpe.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Må ikke være lakkert eller malt.

Behandling

Støvsug gulvet. Rist dunken før bruk.
Fortynn 0,5 l Flügger Natural Wood Soapoil med 10 l kaldt vann - maks. 20°C.
Er gulvene meget skitne eller slitte kan mengden såpeolje økes.
Meget skitne gulv rengjøres med Natural Wood Cleaner og gjenoppbygges med den opprinnelige behandling.

Påføring

Rist dunken før bruk.
Bruk en gulvmopp eller en lett oppvridd klut, og vask ca. 10m² ad gangen.
Vask gulvet i treets lengderetning, vann må ikke etterlates på gulvet etter vask.
Tørk over gulvet umiddelbart etter med mopp eller klut.

Forventet resultat

Mettet og rengjort overflate.

Miljøinformasjon
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.01
Tørstoff vekt (%)	18
Blandingsforhold	1:20 med vann
Nominell rekkeevne (m²/l)	180
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

desember 2024