Gulvlakk ultramatt

Produktbeskrivelse



Ultramat PU-forsterket akrylgulvlakk. Fyldig med flott sammenflyting, ekstra slitesterk og skrapefast. Anbefales når det stilles høye estetiske og funksjonelle krav, på trafikkerte områder med noe bruksbetinget slitasje og smuss.

- **Slitesterk**
- **Fyldig**
- **Skrapefast**

Merking

BASTA ALPHA

↘
Produktet er en deklarert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Til alle tresorter i oppholdsrom, gangarealer, entré, trapperom, kontor og kjøkken. Underlaget skal være behandlet med grunnlakk eller tidligere lakkert.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Uensartet eller løstsittende lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.
Ubehandlet treverk grunnes med Flügger Floor Primer.
Eksisterende lakk rengjøres for smuss, skitt, fett og voks med Flügger Natural Wood Cleaner.
Mattslip, men unngå gjennomsliping.
Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.
Optimal slitestyrke oppnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring
Pensel eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.
Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Godt å vite
Sett filtputer på møbler for å minimere merker og riper.
Beskytt overflaten og steder med mye trafikk og konsentrert slitasje.

Forventet resultat
Ultramatt, fargeløs, ekstra slitesterk, robust og skrapefast.
Fyldig finish med optimal sammenflyting.
Tåler alminnelig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universale rengjøringsmidler og oppvridd klut.
Sperrer ikke eventuell misfarging fra treverkets innhold av lignin eller garvesyre.
Belast overflaten med forsiktighet til lakken er helt gjennomherdet.
Overflaten kan brukes etter 24 timer.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye lakk du trenger.
Fjern mest mulig lakk fra verktøy før rengjøring.
Lakk og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende lakk på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Supplerende Info
Anti-slip according to DIN 51130: R9

Tekniske data

Produkt type	Lakk
Glans	10;Matt
Densitet (kg/l)	1.03
Nominell rekkeevne (m²/l)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes, kan ikke tones
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010) Product VOC: max 105 g/l
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

november 2026

Erstatter TDS Versjon

februar 2026