

Gulv Primer Hvit

Produktbeskrivelse

Matt hvitpigmentert grunnlakk. Fyldig, lett slippbar og hurtigtørkende. Anbefales til forsegling av ubehandlede, nye eller nedslippte overflater. Grunnlakken forsegler treet og minimerer utfelling av garvesyre, og hindrer sammenliming.

- Hurtigtørkende
- Minimer limbinding
- Lett slippbar



Merking



Produktet er en deklartert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Grunning av nye ubehandlede eller totalrensede tregulv.

Til lyse tresorter f. eks. furu, ask, gran og bøk før ferdigbehandling med Flügger Floor Varnish i ønsket glans og kvalitet.

Underlag

Skal være ubehandlet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Nytt treverk slipes før grunning.

Lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.

Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.

Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish.

Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.

Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.

Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.

Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Hvitpigmentert og ensartet.

Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish i ønsket kvalitet og glans.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye lakk du trenger.

Fjern mest mulig lakk fra verktøy før rengjøring.

Lakk og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende lakk på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Grunning
Densitet (kg/l)	1.05
Nominell rekkeevne (m ² /l)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

februar 2026

Erstatter TDS Versjon

desember 2025