

Gulvlakk Quick Finish

Produktbeskrivelse

Halvmatt PU-forsterket akrylgulvlakk. Slitesterk og hurtigtørkende. Anbefales når det stilles høye estetiske og middels funksjonelle krav, på trafikkerte områder med lett bruksbetinget slitasje og smuss.

- Slitesterk
- Hurtigtørkende
- Krever ikke grunning



Merking



Anvendelse

Til alle tresorter i oppholdsrom og kontor. Underlaget skal være ubehandlet eller tidligere lakkert.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Uensartet eller løstsittende lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping. Eksisterende lakk rengjøres for smuss, skitt, fett og voks med Flügger Natural Wood Cleaner. Mattslip, men unngå gjennomsliping. Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut. Optimal slitestyrke oppnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.

Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.

Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.

Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

God praksis

Sett filtputer på møbler for å minimere merker og riper.
Beskytt overflaten og steder med mye trafikk og konsentrert slitasje.

Forventet resultat

Halvmatt, fargeløs og slitesterk.

Fyldig finish med optimal sammenflyting.

Tåler alminnelig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universale rengjøringsmidler og oppvridd klut.

Sperrer ikke eventuell misfarging fra treverkets innhold av lignin eller garvesyre.

Belast overflaten med forsiktighet til lakken er helt gjennomherdet.

Overflaten kan brukes etter 5 timer.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbrugsstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Supplerende Info

Anti-slip according to DIN 51130: R9

Tekniske data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.05
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes, kan ikke tones
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2024