

Natural Wood Interiørbeis

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar beis til farging av ubehandlet tre, innendørs. Gir treet en halvmatt farge som er smussavvisende og tåler lettere rengjøring. Fremhever treet's åring og naturlige spill. Fargetonen kan variere avhengig av tresorten. Den beisede overflaten kan deretter lakkres med vanntynnbar lakk for å oppnå en mer robust overflate.

- Farging av ubehandlet tre
- Smussavvisende overflate
- Halvmatt



Merking



Produktet er en deklartert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Brukes på f.eks. møbler, paneler og gulv der du ønsker å gi treverket en ny farge. For lyse tresorter som furu, gran, bøk og ask.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Fjern støv fra nytt treverk.

Slip bort merker og flekker.

Tidligere beiset treverk skal vaskes med Natural Wood Cleaner.

Tørk av med en hardt oppvridd klut.

Påføring

Pensel.

Ristes godt før og under bruk.

Påfør i et jevnt, tynt lag i treet's lengdretning.

Unngå overlappinger.

Trebeisen må jobbes inn i treverket.

Hvis det skal påføres et lag til, skal du mellomslipe med finkornet sandpapir (kornstørrelse 120/180) og fjerne slipestøv.

Påfør maksimalt 2 strøk med beis på samme dag.

Utfør alltid en prøvebehandling for å kontrollere og godkjenne vedheft og resultat.

Forventet resultat

Ensartet beiset overflate.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan rengjøres skånsomt med såpevann og en oppvridd klut.
Vedlikehold utføres etter behov med Natural Wood Stain.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	21
Tørstoff vol (%)	19
Nominell rekkeevne (m ² /l)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

mars 2025

