

KABRIC Floor

DETALE CPH to ekskluzywne produkty dekoracyjne stworzone z dbałością o najmniejsze szczegóły. Kolory i efekty wykończenia są inspirowane naszym skandynawskim dziedzictwem projektowym i zmiennością natury.

Właściwości produktu

Dekoracyjne wykończenie powierzchni wewnętrznych. Jest częścią systemu wykończenia KABRIC Floor. Tworzy żywą, strukturalną powierzchnię. Wybór dedykowanych środków Prepare i Strongcoat zależy od funkcji i właściwości wykończenia które chcemy uzyskać.

- Ozdobny
- O zmiennym wyglądzie
- Rustykalny



Zastosowanie

Salon, klinikach, sklepach, biurach, kuchniach i podobne pomieszczenie gospodarcze.

Użyty na lastryko, płytek, betonu, linoleum, laminatu i podłóg laminowanych.

Podłoże należy zagruntować KABRIC Floor Smooth Prepare lub KABRIC Floor Prepare.

Powierzchnię KABRIC Floor należy następnie wykończyć stosując KABRIC Floor Strongcoat lub KABRIC Floor Strongcoat Extra.

Wybór produktów systemowych Prepare i Strongcoat zależy od zakresu stosowania wykończenia i oczekiwanego rezultatu końcowego.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte, nośne i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

KABRIC Floor Prepare służy do gruntowania równych powierzchni. Wszelkie nierówności podłoża mogą być widoczne na wykończonej powierzchni.

KABRIC Floor Smooth Prepare służy do gruntowania tam, gdzie nierówności i ślady podłoża nie są pożądane na wykończonej powierzchni, i tam, gdzie pożądana jest powierzchnia wodoodporna.

Nałożyć 2 cienkie, kryjące warstwy.

Zeszlifować lub zeszkrobać wszelkie nierówności pomiędzy aplikacją tych dwóch warstw.

Jeśli oczekiwany jest efekt gładkiego, równego podłoża powierzchnię można ponownie zeszlifować po 2 warstwie.

Na koniec jako wykończenie powierzchni w zależności od wymagań zastosować środek KABRIC Floor Strongcoat lub KABRIC Floor Strongcoat Extra.

Aplikacja

Wymieszać produkt do uzyskania jednolitej konsystencji.

Nakładać i rozprowadzać cienkimi warstwami, w równej warstwie za pomocą szerokiej szpachli, metodą „mokre na mokre”.

W zależności od wymogów odnośnie efektu końcowego i wykończenia należy dobrać odpowiednie narzędzia do aplikacji.

Na czas pracy należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Po zakończeniu prac ogrzewanie podłogowe należy włączać stopniowo zwiększając temperaturę.

Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość materiału.

Nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci podczas aplikacji i schnięcia/utwardzania.

Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i nałożenia kolejnej warstwy.

Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.

Zawsze należy przeprowadzić próbną aplikację w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat

Gładka, równa powierzchnia o nieregularnym wyglądzie, przygotowana do dalszej obróbki.

Na wykończonej powierzchni mogą być widoczne nierówności podłoża.

Zmiany wymiarów podłoża spowodowane wilgocią mogą prowadzić do widocznych śladów na wykończonej powierzchni.

Wykończ za pomocą KABRIC Floor Strongcoat lub KABRIC Floor Strongcoat Extra w zależności od obszaru zastosowania.

Informacje o środowisku

Usuń jak najwięcej farby z narzędzi przed ich umyciem; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie

w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Informacje dodatkowe

Trwałość: 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Dane Techniczne

Wydajność (m ² /litr.)	3
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	2
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	5
Całkowite utwardzenie (Dni)	5
Mycie narzędzi itp.	Woda

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

luty 2025