08 Wood Tex Patina



Produktbeskrivning

Färglös behandling som reagerar med träet och ger en gulbrun/rosa nyans. Efter 6–8 veckor förändras ytan till en silvergrå transparent yta. Skapar en fysisk barriär som hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan och ger effektiva flamhämmande egenskaper. Används som förbehandling innan slutbehandling med Wood Tex Sealer – Ytförsegling.

- **Miljövänlig kiselteknologi**
- **Flamhämmande**
- **Maximal hållbarhet**

Märkningar

Användning

Tryckimpregnerat helt exponerat trä som t.ex terrasser.
Underlaget ska vara nytt eller väl rengjort.

Underlag

Ska vara nytt eller väl rengjort, absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä före målning max 20 %.
Nytt impregnerat trä ska torka 4–6 månader innan behandling.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Slutbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: efter 4-6 timmar.

Applicering

Pensel eller roller.
Påförs 2 gånger med 1 timmens torktid emellan och ska arbetas in väl i träet.
Påför vått-i-vått och avlägsna noggrant överskottsvätska.
Övergången till grå blir ojämn om ytan inte utsätts för sol och regn. Träskyddet kan användas på dessa ytor, men övergången till grå tar längre tid.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.
Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Förväntat resultat
Silvergrå och transparent yta där träets ådring och struktur är synlig.
Ytans utseende och hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Rengöring och underhåll
Lösa träfibrer avlägsnas med en borste.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Underhåll med Flügger 08 Wood Tex Sealer vartannat år eller vid behov.

OBS!
Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1
Nominell sträckförmåga (m²/l)	5
Kort sträckförmåga (m²/l)	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	1
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2026

Ersätter TDS version

december 2025