08 Wood Tex Sealer



Produktbeskrivning
Vatten- och smutsavvisande impregnering som ger långvarigt skydd. Denna försegling minimerar risken för alger- och mögelväxt och bildande av sprickor. Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar mot UV-strålning. Används som slutbehandling efter förbehandling med Wood Tex Patina - Trallskydd.

- **Miljövänligt kiselteknik**
- **Vatten- och smutsavvisande**
- **Innehåller ett UV-filter**

Märkningar

Användning
Tryckimpregnerat helt exponerat trä som t.ex terrasser.
Underlaget ska vara behandlad med Flügger 08 Wood Tex Patina – Trallskydd.

Underlag
Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä före målning max 20 %.

Behandling
Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Trallrent.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Behandla inte tidigare än 4 timmar efter behandling med Flügger 08 Wood Tex Patina – trallskydd.

Applicering
Pensel.
Applicera generöst och låt verka ca 15 minuter.
Distribuera/fördela överflödig vätska i underlaget.
Kondensbildning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.
Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.

Förväntat resultat
Färglösa vatten- och smutsavvisande yta.
Ytans utseende och hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Rengöring och underhåll
Lösa träfibrer avlägsnas med en borste.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.
Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.
Underhåll med Flügger 08 Wood Tex Sealer vartannat år eller vid behov.

OBS!
Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1
Nominell sträckförmåga (m²/l)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	6
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/f): 130 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

september 2026

Ersätter TDS version

juni 2026