Natural Wood Panellack klar

Produktbeskrivning



Vattenburen lack till ljusa träpaneler i tak och på vägg. Ger en halvmatt, nästan osynlig behandling, som inte gulnar. Ytan blir smutsavvisande och tål lättare rengöring.

- **Lack för ljusa träslag**
- **Smutsavvisande yta**
- **Halvmatt**

Märkningar

BASTA ALPHA

↘
Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning

Används på obehandlat, betsat och lackerat ljusa träslag som t.ex. furu och gran.
Rekommenderas ej på ytor där man önskar en robust och slitstark yta, eller där det förekommer direkt vattenpåverkan.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Nytt trä dammas av.
Märken och fläckar slipas bort.
Tidigare betsat och lackerat trä rengörs med Natural Wood Cleaner.
Ytor som har utsatts för nikotin och sot kräver särskilt noggrann rengöring och återtvätt med rent vatten och efterföljande torkning för att undvika fläckar.
Mattslipa blanka ytor.
Dammsug och torka torrt med en hårt urvriden trasa.
Mellanslipa med fint slippapper och damma av, före ett ev andra skikt.
Träbeklädnaden måste vara i balansfukt när den behandlas.

Applicering
Pensel.
Applicera jämnt vått-i-vått i träets längdriktning.
Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.
Använd alltid samma produktionsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Halvmatt, färglös yta.
Spärrar inte eventuella missfärgningar från träets innehåll av lignin eller garvsyra.
Belasta ytan försiktigt tills lacken är helt genomhärdad.

Rengöring och underhåll
Paneler som behandlats med Natural Wood Panel Lacquer Transparent rengörs varsamt genom tvättning med tvålvatten.

OBS!
När profilbrädor och liknande målas kan man förvänta sig att bart eller obehandlat trä med tiden kommer att framträda och bli synligt.
Detta beror på att träet drar ihop sig, t.ex. på vintern när luftfuktigheten är låg.

Miljöinformation
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	21
Torrhalt: Vol %	19
Nominell sträckförmåga (m²/l)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

december 2024