

Super Tack

Produktbeskrivelse

Stærk fyldig fugthærdende lim til hurtig fastgørelse, inde og ude. Giver en elastisk limfuge med god vedhæftning.



- Stærk limfuge
- Elastisk og fyldig
- Inden- og udendørs



Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

Anvendelse

Anvendes til opsætning af spejle, montering af paneler, akustikplader, fliser og trappeforkanter. Limen hæfter på de fleste byggematerialer som træ, glas, beton, mursten, glasfiber, pleksiglas, malede overflader og visse typer gummi.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.

Påføring

Fugepistol.

Fugepastronens gevindtop afskæres.

Spidsen tilpasses med skråt snit.

Påfør limen i strenge med en afstand på 5-20 cm afhængig af krav til styrke.

Forstøvning med vand på limen inden samling fremskynder hærdning.

Monter indenfor 5-10 minutter inden limen danner skind.

Pres emnerne omhyggeligt sammen.

Overskydende lim fjernes mekanisk.

Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter montering.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Temperatur påvirker tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Fyldig og elastisk limfuge.

Hærder op til 2 mm pr. døgn afhængig af temperatur og luftfugtighed.

OBS!

Nogle emner kræver særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring.

Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Brudforlængelse: 200 % (ISO 37)

Brudstyrke: 3,0 N/mm² (Iso 37)

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.46
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Hårdhed (Mohs)	60 shore A
Rengøring af værktøj m.v.	Uhærdet lim fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet lim fjernes mekanisk.

Nuværende TDS Version

december 2024

Erstatter TDS Version

marts 2024