

# Super Tack

## Produktbeskrivelse

Sterkt fyldig fuktighetsherdende lim for rask festing, inne- og utendørs. Gir en elastisk limfuge med god vedheft.



- **Sterk limfuge**
- **Elastisk og fyldig**
- **Inne- og utendørs**



Produktet er en deklarerert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

## Anvendelse

Brukes til oppsetting av speil, montering av panel, lydisoleringsplater, fliser og trappeforkanter. Limet fester på de fleste materialer som tre, glass, betong, murstein, glassfiber, pleksiglass, malte overflater og visse typer gummi.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.

## Påføring

Fugepistol.

Fugepatronens gjengetopp skjæres av.

Spissen tilpasses med skrått snitt.

Påfør limet i strenger i en avstand av 5-20 cm fra hverandre, avhengig av styrkekrav.

En liten dusj med vann på limet før montering fremskynder herding.

Monter innen 5-10 minutter før limet danner skinn.

Press emnene nøye sammen.

Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.

Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Temperatur påvirker tørketid og full herding.

Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

## Forventet resultat

Fyldig og elastisk limfuge.

Herder opptil 2 mm pr. døgn avhengig av temp. og luftfuktighet.

## OBS!

Noen elementer kan kreve spesielle monteringsmetoder, ifølg leverandørens veiledninger.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring.

Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen.

Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

## Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Supplerende Info

Bruddforlengelse: 200 % (ISO 37)

Bruddstyrke: 3,0 N/mm<sup>2</sup> (ISO 37)

## Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg/l)	1.46
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
[wetgoodTDSHardness]	60 shore A
Rengjøring av verktøy osv.	Uherdet lim fjernes med White spirit. Herdet lim fjernes mekanisk.

## Nåværende TDS Versjon

desember 2024

## Erstatter TDS Versjon

mars 2024