Super Tack límkíttl



Vörulýsing
Sterkt, hraðþornandi límkítti til notkunar innanhúss og utan. Hefur góða teygju og viðloðun.

- **Sterk límfúga**
- **Teygjanlegt og fyllir vel**
- **Notað bæði úti og inni**

↘
Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

Notkunarmöguleikar
Hentar til að setja upp spegla, hljóðeinangrunarplötur, flísar og fleira.
Límið nær viðloðun við flest efni. Tré, gler, steypu, múrsteina, glertrefjar, pleksigler, málaða fleti og ákveðnar gerðir af gúmmíi.

Undirlag
Verður að vera hreint, þurrt, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun
Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Fjarlægið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Notkun
Kíttibyssa.
Skerið af fremsta hluta kíttihylkisins.
Skerið opið í horn fyrir aðlögun.
Berið límið á í strimlum með 5 til 20 cm millibili, háð kröfum um styrk.
Að úða vatni á límið fyrir samsetningu flýtir fyrir herðingu.
Leggið fletina saman eftir 5 til 10 mínútur áður en liðurinn myndar húð.
Þrýstu yfirborðinu þétt saman.
Fjarlægið umfram lím með vélarafli.
Notið einangrunarlímband ef þörf krefur og fjarlægið strax eftir ásetningu.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Hitastig hefur áhrif þurrktíma og fulla hörðnun.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að tryggja að viðloðun og útkoma sé í samræmi við væntingar.

Væntanleg útkoma
Teygjanlegt límkítti sem fyllir vel.
Harðnar allt að 2 mm á dag, háð hitatigi og loftraka.

Athugið!
Stundum þarf að beita sérstökum uppsetningaraðferðum, farið eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Umhverfisupplýsingar
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð.
Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst.
Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla
Kalt, frostlaust og vel þétt

Viðbótar upplýsingar
Lenging við brot: 200 % (ISO 37)
Brotstyrkur: 3,0 N/mm² (ISO 37)

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Eðlisþyngd (kg/l)	1.46
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
[wetgoodTDSHardness]	60 shore A
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Fjarlægið óharðnað lím með terpentínu. Fjarlægið harðnað lím með vélarafli.

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

mars 2024