

Våtrumsgrund

Flügger Våtrumsfärg och Våtrumstäck används för målning av ytor i badrum och liknande rum. Produkterna används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial och vatten- samt ångtäthet.

Produktbeskrivning

Genomskinlig blåtonad våtrumsgrund. Lim och grundmålning för uppsättning och grundbehandling av glasväv/glasfilt. Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan. Ingår i Flügger våtrumsbehandling vid slutbehandling med Flügger Våtrumsfärg.

- Grundmålning och lim
- Blåtonat



Märkningar



Användning

Badrum, toaletter och liknande våtrum.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Löst sittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.

Kalkavlagringar och tvålrester avlägsnas med Fluren 33.

Hårda, glatta underlag mattslipas.

Sprickor, hål och ojämnheter spacklas med Sandplast LW.

Sugande och porösa underlag grundas med Våtrumstäck förtunnad 1:1 med vatten.

Glasväv/glasfilt sätts upp och överrullas med Flügger Våtrumsgrund.

Slutbehandlas efter 24 timmar med 2 gånger Flügger Våtrumstäck.

Applicering

Pensel eller rulle.

Välj verktygstyp efter krav på finish

Flügger Våtrumstäck appliceras och väggbeklädnaden sätts upp i den våta grundfärgen/limmet.

Efter 5 minuter kan väggbeklädnaden appliceras med ytterligare ett lager av våtrumsggrund.

Applicera vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet

Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Transparent blåtonad yta.

Slutbehandlas med Flügger Våtrumsfärg.

Belasta ytan med försiktighet och undvik direkt vattenpåverkan innan färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Kompletterande info

Produktet er en del af det MVK-godkendte vådrumssystem, se komplet designvejledning: [Flügger Wet Room System](#)

Tekniska data

Produkttyp	Klister & lim;Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	47
Torrhalt: Vol %	45
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	3
Lång sträckförmåga (m ² /l.)	3
Kort sträckförmåga (m ² /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas eller tonas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

september 2024