Produktdatablad

KC14

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed.



Produktbeskrivelse

Indfarvet dekorativ spartelmasse til væg og loft. Færdigbehandles med DETALE Topcoat. Giver en stoflig changerende overflade med dybde. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og moderat brugsbetinget slid.

- **Changering og dybde**
- **Mat og fløjlsagtig glat finish**
- **Smudsafvisende svarende til mat malet overflade**

Mærkninger

Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipsplader og tidligere malede flader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med grundrengøring.
Hårde, glatte underlag slibes.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Påfør 2 gange, samlet lagtykkelse 1,5 mm, for optimal effekt.
Påfør 1-2 gange DETALE Topcoat.

Påføring
Bredspartel i et jævnt dækkende lag.
Bearbejd og udjævn spartelmassen.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Jævn changerende overflade.
Overfladen bliver ikke stenhård, og den er derfor modtagelig overfor stød og ridser.
Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.
Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

Tips
Effekten fremkommer af måden der spartles på.
Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.
Bobler kan forekomme og er med til at understrege det naturlige look.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.08
Tørstof vægt (%)	59
Tørstof vol. (%)	55
Nominel rækkeevne (m²/l.)	1,33
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Lagtykkelse (nominel mm)	1,5
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

juni 2026