Karta katalogowa

KC14

DETALE CPH to ekskluzywne produkty dekoracyjne stworzone z dbałością o najmniejsze szczegóły. Kolory i efekty wykończenia są inspirowane naszym skandynawskim dziedzictwem projektowym i zmiennością natury.



Właściwości produktu

Barwiona, dekoracyjna masa szpachlowa do ścian i sufitów. Wykończyć lakierem DETALE Topcoat. Tworzy strukturalną powierzchnię dekoracyjną o ukrytej głębi. Produkt jest zalecany do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, które są narażone na zabrudzenie i umiarkowane zużycie w wyniku użytkowania.

- **Dekoracyjna powierzchnia o ukrytej głębi**
- **35 nordyckich kolorów**
- **Odporność na zabrudzenia odpowiadająca matowej pomalowanej powierzchni**

Znakowania

Zastosowanie

Salony, korytarze, biura, lokale użytkowe, przychodnie, sklepy, hotele i restauracje.
Beton, lekki beton, tynk, cegła, płyta gipsowo-kartonowa i powierzchnie wcześniej malowane charakteryzujące się odpowiednią przyczepnością do podłoża.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki.

Przygotowanie podłoża

Podczas czyszczenia, szlifowania i odkurzania należy usunąć wszystkie luźne elemnty trwale nie związane z podłożem i farbę.
Wszelkie zabrudzenia, tłuszcz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki i materiały kredujące należy usunąć i dokładnie wyczyścić.
Twarde, gładkie podłoża należy zeszlifować.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.
Nałożyć 2 warstwy o łącznej grubości 1,5 mm, aby uzyskać optymalny efekt.
Nałożyć 1-2 warstwy lakieru nawierzchniowego DETALE.

Aplikacja
Nakładać szeroką szpachlą w równej kryjącej warstwie.
Rozprowadzić masę na powierzchni i wyrównać.
Wybór narzędzi zależy od wielkości powierzchni.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci podczas aplikacji i schnięcia/utwardzania.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i nałożenia kolejnej warstwy.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Istnieje ryzyko wystąpienia rys skurczowych jeśli masa calkowicie nie wyschnie przed dalszą obróbką.
Zawsze należy przeprowadzić próbną aplikację w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Równa, dająca efekt głębi powierzchnia.
Powierzchnia nie staje się twarda jak skała i dlatego jest podatna na uderzenia i zarysowania.
Odporna na czyszczenie łagodnymi detergentami bez środków ściernych, wodą i wycieranie wilgotną szmatką.
Do momentu całkowitego wychnięcia i utwardzenia zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Wskazówki
Efekt koncowy zależy od sposobu aplikacji szpachlą.
Należy pamiętać o nakładaniu masy łagodnymi łukami i unikać szpachlowania w tym samym kierunku.
Mogą pojawić się bąble, które pomogą podkreślić naturalny wygląd.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Gładź i uczczelniacz
Gęstość (kg/l)	1.08
Zawartość części stałych wagowo	59
Zawartość części stałych objętościowo	55
Nominalna wydajność (m²/l)	1,33
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	16
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Grubość warstwy (nominalna mm)	1,5
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026