

KC14

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar.

Vörulýsing

Litað spartl fyrir veggi og loft til skrauts. Kláraðu verkið með DETALE Topcoat. Skilar munstruðu gerviyfirborði, sem hefur mikla dýpt. Ráðlagt fyrir svæði með miðlungskröfur um notkun sem eru útsett fyrir hóflega miklum óhreinindum og sliti.



- Gefðu flötum nýtt líf með KC14 litaða spartlinu
- Mött og flauelsmjúk áferð
- Hrindir frá sér óhreinindum á við mattan málaðan flöt

Merkingar



Notkunarmöguleikar

Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannlæknastofur, skrifstofur, hótél og veitingastaðir. Steypa, léttsteypa, múr, múrsteinn, gífsplötur og áður málaðir fletir.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af. Fjarlægjið óhreinindi, fitu, feiti og lausa málningu með því að hreinsa vel. Pússa slétt hörð og sleip yfirborð. Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að sparsla. Berið á tvisvar sinnum, heildarþykkt lags 1,5 mm, fyrir hámarksárangur. Berið á 1–2 lög af DETALE Topcoat.

Notkun

Dreifði jöfnu og þekjandi lagi með breiðum múrspaða.

Vinnið með spartlið og smyrjið það út meðan á verki stendur.

Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Forðist myndun rakapéttingar.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.

Hætta er á rýrnun ef spartlþykknið er ekki fullkomlega verkað fyrir viðbótar meðhöndlun.

Alltaf skal prófa takmörk og hvernig viðloðunin er og árangur.

Væntanleg útkoma

Jafnt, gerviyfirborð, frágengið.

Yfirborðið verður ekki grjóthart og er því viðkvæmt fyrir höggum eða rispum.

Þolir hreinsun og þvott með mildu hreinsiefni án núnings, með vatni og þurrka skal með rökum klút.

Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

Ábendingar

Útlitið sýnir hvernig spartlið var borið á vegginn.

Gættu þess að spartla í mjúkum bogum og forðastu að bera efnið alltaf á í sömu átt.

Löftbólur geta myndast og þær hjálpa til við að skapa náttúrulega áferð.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítí
Eðlisþyngd (kg/l)	1.08
Þurrefnisinnihald vigt %	59
Þurrefnisinnihald rúmmál %	55
Efnisnotkun (m²/l)	1,33
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	16
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	1,5
Þríf á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júní 2026