

Facade Armering Múrþ

Vörulýsing

Hvít grunnmálning / þykkhúð til að styrkja vatnsbretti og lárétta fleti áður en málað er. Efnið má nota til að jafna út minniháttar ójöfnur í undirlaginu eða fylla í og hylja grunnar yfirborðssprungur.

- Styrkir svæði með sprungum
- Fínkorna áferð
- Jafnar út minniháttar ójöfnur



Merkingar



Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

Notkunarmöguleikar

Millimeðferð fyrir grunnaða eða áður málaða múr og steinfleti áður en málað er.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera grunnað eða áður málað, hreint, þurrt, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægjið lausa málningu og múrhúð með hreinsun.

Óhreinindi, fitu og ryk ætti að fjarlægja með Fluren 37.

Gróðurmyndun, myglu og mygluvöxt ætti að fjarlægja með Facade Anti-Green.

Fyllið stærri sprungur með viðeigandi múrviðgerðarefni.

Grunnið nýtt, ídrægt undirlag með Flügger Facade Primer.

Notið Facade Resist eða Facade Beton sem lokaumferð yfir Facade Armering.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Ef rispur og sprungur eru ekki fylltar eftir eina ásetningu skal endurtaka meðferðina.

Fyllingar- og styrkingareiginleikinn eykst með því að setja þykkari lög á.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Forðist rakapéttingu.

Forðast skal vinnu í beinu sólarljósi og á mjög heitt yfirborð.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla hörðun og lengir tíma á milli umferða.

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.

Gerið prufu til að kanna viðloðun og tryggja að útkoman sé í samræmi við væntingar.

Væntanleg útkoma

Myndar fínkornótta, matta, þekjandi áferð.

Fyllingar- og styrkingaráhrif aukast með því að setja þykkari lög á.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Mött
Eðlisþyngd (kg/l)	1.43
Þurrefnisinnihald vigt %	67
Þurrefnisinnihald rúmmál %	52
Efnisnotkun (m²/l)	4
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Snertiþurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	2
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	8
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

maí 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

maí 2026