

Facade Resist

Propriétés du produit

Peinture à façade 100 % acrylique totalement mate, ouverte à la diffusion, offrant une rétention élevée de la couleur, caractérisée par une absorption minimale de l'eau et une résistance maximale aux intempéries. Protège du charbon. Peut être utilisée à basse température. Préviend la formation et la prolifération de moisissures sur la surface.

- Peinture de façade résistante aux intempéries
- Résiste aux averses de pluie 30 minutes après l'application
- Peut être appliqué à un minimum de +2 ° C



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Nouvelles façades minérales non traitées et déjà peintes, comme le béton et le béton léger.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface. La surface doit être complètement sèche et ne présenter aucune efflorescence.

Il ne doit pas y avoir d'humidité ascendante ni d'humidité provenant de pièges à eau, de fissures, de saillies, de couronnements de murs non protégés ou d'autres détails de construction.

Il faut laisser durcir les nouvelles surfaces à base de ciment pendant au moins 4 semaines avant de procéder au traitement.

Tout lessivage des sels et autres composants hydrosolubles est proscrit.

Traitement

Éliminer les précipités, les matières flottantes et la peinture par une action de lavage et nettoyage.

La saleté, la graisse et les substances contaminantes doivent être éliminées avec Façade Clean.

Les algues et la prolifération de moisissure doivent être éliminées par un nettoyage avec Façade Algae Remover.

Les fissures plus grandes et autres dégâts doivent être comblés avec un matériau lié au ciment.

Préparer les nouveaux substrats et surfaces à absorbantes avec Flügger Facade Primer.

Appliquer 1 à 2 couches. Certaines couleurs nécessitent des traitements additionnels.

Appliquer au moins deux couches de traitement pour une durabilité optimale.

Application

Pinceau, rouleau ou pistolet pulvérisateur.

Décidez de votre mode d'application en fonction de la finition désirée.

Appliquer uniformément, humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau dans la même direction.

Toujours utiliser le même numéro de lot sur les surfaces contiguës/d'un seul tenant.

Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité de la matière.

Température de la matière pour peinture en spray : min. 15 °C.

Empêcher toute condensation pendant le séchage/durcissement.

Éviter de travailler sous la lumière directe du soleil.

Le froid et l'augmentation de l'humidité prolongent le temps de séchage, le durcissement total et l'intervalle à respecter entre l'application des couches.

L'augmentation de la température et la basse humidité ambiante réduisent le temps de séchage et le durcissement total.

Toujours tester l'adhérence et le résultat avant la pose.

Bonnes pratiques

Si des réparations sont nécessaires, il convient d'éliminer les marques et les salissures mineures en nettoyant.

Les réparations ponctuelles sont effectuées avec le même matériau/numéro de lot que celui utilisé à l'origine.

Les réparations ponctuelles devraient être plus ou moins visibles en fonction de la couleur, de la brillance, de la méthode d'application, de la surface, de la lumière et de l'angle de vue.

Les dommages plus importants sont réparés à l'aide d'une bordure autour des coins, des joints, etc.

Résultat attendu

Surface protégée, mate. Durabilité prévue : 15 ans.

Résiste aux averses de pluie 30 minutes après l'application à 20 ° C, 60% HR.

Supporte le lavage à haute pression : Max. 80 bar, min. 30 cm du substrat, température max. de l'eau 30 °C.

La durabilité de la surface dépend de la construction, du mode d'application et de l'exposition.

La durabilité peut donc être plus courte ou plus longue qu'annoncée.

Les nuances prononcées peuvent entraîner un effet farineux en raison de l'excès de pigment.

La nuance peut varier en raison des substrats irréguliers et de l'exposition.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface et réparez tout dommage une fois par an ou au besoin.

La saleté, la graisse et les substances contaminantes doivent être éliminées avec Façade Clean.

Les algues et la prolifération de moisissure doivent être éliminées par un nettoyage avec Façade Ant-green.

Informations utiles

Si la totalité du contenu de l'emballage n'est pas utilisée au cours d'une seule opération de travail, il est recommandé de travailler à partir d'un seau ou d'un bac à peinture séparé plutôt que directement à partir de l'emballage d'origine, car les ouvertures répétées et l'exposition à l'air peuvent affecter les propriétés et la conservation de la peinture.

Versez uniquement la quantité de peinture nécessaire dans un seau ou un bac à peinture séparé.

Utilisez éventuellement des sacs ou des inserts afin de maintenir le bac à peinture ou le seau propre.

Maintenez la peinture couverte pendant les pauses afin d'éviter son dessèchement.

Ne reversez pas les restes de peinture dans l'emballage d'origine.

Afin de limiter les pertes, il est recommandé de ne verser que la quantité de peinture nécessaire au fur et à mesure des travaux.

Pour le stockage, la peinture peut avantageusement être transvasée dans un récipient plus petit, hermétique et adapté à la quantité restante.

Contrôle qualité et conditions spéciales

Couleur

La partie exécutante est responsable de la vérification et de l'approbation de la couleur sélectionnée, y compris de la vérification par un tiers avant l'utilisation du produit.

Les produits sans défaut et les produits teintés ne peuvent pas être retournés.

Déviations de couleur

Les tolérances liées au lot, à la teinte et à l'épaisseur de la couche peuvent entraîner de légères différences de couleur.

Les réparations effectuées avec le même seau peuvent présenter des nuances différentes si la surface d'origine a été exposée à la saleté, à l'usure ou à d'autres facteurs liés à l'environnement.

Réparation

Éliminez les petites marques et les salissures en nettoyant la surface.

Les réparations à la peinture sont effectuées en peignant des surfaces entières avec une délimitation jusqu'aux coins, joints et autres.

Les réparations ponctuelles à la peinture peuvent être plus ou moins visibles selon la couleur, la brillance, la méthode d'application, la structure de la surface, la lumière et l'angle de vue.

Utilisez le même produit et le même numéro de lot que ceux utilisés à l'origine.

Les dommages et les réparations sont réparés si nécessaire avec des matériaux appropriés.

Veillez noter !

Protégez la surface fraîchement peinte des intempéries.

Prenez les mesures appropriées contre les effets de l'humidité et des précipitations pour la première fois après l'application de la peinture.

La surface atteint une robustesse maximale lorsqu'elle est complètement durcie.

Informations sur l'environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.

Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.

La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.

Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.

Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Informations additionnelles

CE: 20: EN 1504-2: 2004. Surface protection product. Coating.

Water vapor permeability: Class 1. Permeability to CO₂: Sd>50m

Capillary absorption and permeability to water: w <0,1 kg/m²h^{0,5}.

Adhesion strength: ≥ 0,8 Mpa.

Données Techniques

Type de produit	Peinture 100% acrylique
Brillant	Totalement mate;2
Densité (kgs/l)	1.45
Poids de la matière sèche en %	60
Volume de la matière sèche en %	42
Rendement nominal (m²/l)	7
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min. +2°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	6
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Adhérence au béton (MPa)	0,8
Densité	Vapeur d'eau EN7783 : Sd = 0,89 m correspondant à la classe V2 Medium cf. EN 1602-1 Absorption d'eau EN 7783: W24 = 0.03 correspondant à la classe W3 Low cf. EN 1062-1 CO2 EN1062-6: Diffusion-equiv. air layer thickness sD 88,8m. Class C1 cf. EN 1062-1.
Lavabilité selon EN-13300/ISO-11998	Class 1
Dilution	L'eau ne doit normalement pas se diluer
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Nettoyage des outils, etc.	Eau
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

octobre 2026

Remplace la version TDS

juin 2026