Polyurethan Gulvmaling

Produktbeskrivelse

Hurtigttørrende, robust og slidstærk PU-gulvmaling. Anbefales til lokaler med middel funktionelle krav, samt udendørs på beton beskyttet mod vejrpåvirkning, hvor der forekommer let trafik, brugsbetinget slid og tilsmudsning.



- **Slidstærk overflade**
- **Gulner ikke**
- **Gulvmaling, der kan tones i utallige farver**

Mærkninger

Anvendelse

Gulve i opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, klinik, trappeopgange og trapperum.
Udendørs på trapper, svalegange og altaner beskyttet mod vejrpåvirkning.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Cementslam og curing afrenses ved maskinslibning.
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Sæberester fjernes med Fluren 33.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Betonskader udbedres med beton.
Revner, ujævnheder og huller spartles med epoxy spartel.
Beton grundes med Forankringsgrunder og træ grundes med Stop Primer.
Udendørs grundes beton med Facade Primer.
Bedst holdbarhed opnås ved 2 behandlinger.
Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Godt at vide
Sæt filt puder på møbler for at minimere mærker og ridser.
Beskyt overfladen og steder med megen trafik og koncentreret slid.

Forventet resultat
Halvblank slidstærk overflade.
Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.
Undgå rengøringsmetoder og maskiner som ridser eller beskadiger den malede overflade.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.
Overfladen kan tages i brug efter 12 timer.

Rengøring og vedligehold
Rengør den malede overflade med et mildt rengøringsmiddel, f.eks. universalrengøringsmiddel.
Skyl efter med rent vand for at fjerne alle rester af rengøringsmidlet.
Ved daglig rengøring må vandtemperaturen ikke overstige +50 °C.
Undgå brug af rengøringsmidler med stærkt alkaliske stoffer eller organiske opløsningsmidler (f.eks. alkoholer).

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	PU-forstærket acrylmaling
Glans	40;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.2
Tørstof vægt (%)	46
Tørstof vol. (%)	36
Nominel rækkeevne (m²/l.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Klar til brug ved 20 °C, 60 % RF (timer)	12
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Slidstyrke	Abrasion Resistance Index: 70
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

december 2025