

Polyuretangolfvärg

Produktbeskrivning

Snabbtorkande, robust och slitstark PU-golfvärg. Rekommenderas för ytor med måttliga krav på funktion, såväl som utomhus på betong som skyddas mot väderpåverkan, som utsätts för viss trafik, användarrelaterat slitage och nedsmutsning.

- Slitstark yta
- Gulnar inte



Märkningar



Användning

Golv i vardagsrum, hallar, entréer, kontor, kök, tvätttrum, affärslokaler, vårdmottagningar, trappor och trapphus.

Utomhus på trappor, gallerier och balkonger som skyddas mot väderpåverkan.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpad för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort cementskiva och curing genom maskinslipning.

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.

Ta bort smuts, sot, fett, vax och förorenande material med Fluren 37.

Tvålrester tas bort med Fluren 33.

Slipa blanka hårda ytor matta.

Reparera betongskador med betong.

Sprickor, ojämnheter och hål måste spacklas med epoxispackel.

Betong grundas med Förankringsgrund och trä grundas med Stop Primer

Bäst hållbarhet uppnås med två behandlingar.

Vissa färger kräver extra behandling.

Applicering

Pensel eller rulle.

Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulle i samma riktning

Använd alltid samma satsnummer på angränsande/sammanhängande ytor

Skillnader i ytstruktur kan leda till färgavvikelse

Kyla/värme kan påverka färgens viskositet

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och tiden för övermålning

Ökad temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torknings- och genomhärdningstid

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Tips

Sätt möbeltassar i filt på möbler för att minimera märken och repor.

Skydda ytan och platser med kraftig trafik och koncentrerat slitage.

Förväntat resultat

Halvblank slitstark yta.

Tål rengöring inklusive punktrensning med milda rengöringsmedel utan slipmedel, mjuk borste, vatten och tygtrasa.

Undvik rengöringsmetoder och maskiner som repar eller skadar den målade ytan.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Ytan kan användas efter 12 timmar.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	PU-förstärkt akrylatfärg
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.2
Torrhalt: Vikt %	46
Torrhalt: Vol %	36
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Nötningsbeständighet	Abrasion Resistance Index: 70
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

oktober 2024