Golv Primer

Produktbeskrivning



Matt grundlack. Fyllig, lätt att slipa och snabbtorkande.
Rekommenderas för försegling av obehandlade, nya eller slipade ytor.
Grundlacken förseglar träet och minimerar uppkomsten av garvsyra samt limbildning.

- **Snabbtorkande**
- **Minimerar limbindning**
- **Lätt att slipa**

Märkningar

BASTA ALPHA

↘
Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning

Grundning av nya obehandlade eller fullständigt rengjorda trägolv.
För alla träslag före färdigbehandling med Flügger Floor Varnish med önskad glans och kvalitet.

Underlag

Ska vara obehandlat, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Nytt trä slipas före grundning.
Lack eller färg avlägsnas fullständigt till rent trä genom slipning.
Dammsug och torka efter med en väl urvriden trasa.
Färdigbehandlas med Flügger Floor Varnish.

Applicering

Pensel eller rulle.
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.
Påförs vått-i-vått i träets längsriktning, undvik överlappningar och lackpölar.
Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Trägolv ska vara i fuktbalans vid behandling.
Vidhäftningen kontrolleras genom att dra ett mynt vinkelrätt mot den lackerade ytan med fast tryck.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Färglös och enhetlig.
Färdigbehandlas med Flügger Floor Varnish i önskad kvalitet och glans.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket lack du behöver.
Tag bort mesta möjliga lack från verktygen före rengöring.
Lack och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven lack på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Primer
Densitet (kg/l)	1.05
Nominell sträckförmåga (m²/l)	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

februari 2026

Ersätter TDS version

december 2025