

Gulvlak halvblank

Produktbeskrivelse

Halvblank PU-forstærket acrylgulvlak. Fyldig med flot sammenflydning, ekstra slidstærk og ridsefast. Anbefales hvor der stilles høje æstetiske og funktionelle krav, på trafikkerede områder med nogen brugsbetinget slid og tilsmudsning.

- Slidstærk
- Fyldig
- Ridsefast



Mærkninger



Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

Anvendelse

Til alle træsorter i opholdsrum, gangarealer, entre, trapperum, kontor og køkken. Underlaget skal være behandlet med grundlak eller tidligere lakkeret.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Uensartet eller løstsiddende lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.

Ubehandlet træ grundes med Flügger Floor Primer.

Eksisterende lak rengøres for smuds, snavs, fedt og voks med Flügger Natural Wood Cleaner.

Matslib, men undgå gennemslibning.

Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.

Optimal slidstyrke opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksør.

Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.

Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Trægulve skal være i balancefugt ved behandling.

Vedhæftning kontrolleres ved at føre en mønt vinkelret mod den lakkerede overflade med fast tryk.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Godt at vide

Sæt filt puder på møbler for at minimere mærker og ridser.

Beskyt overfladen og steder med megen trafik og koncentreret slid.

Forventet resultat

Halvblank, farveløs, ekstra slidstærk, robust og ridsefast.

Fyldig finish med optimal sammenflydning.

Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel og opvredet klud.

Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre.

Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

Overfladen kan tages i brug efter 24 timer.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetaåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Supplerende Info

Anti-slip according to DIN 51130: R9

Tekniske data

Glans	45;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.03
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80% RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes, kan ikke tones
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

marts 2025

Erstatter TDS Version

december 2024