Golvlack ultramatt

Produktbeskrivning

Ultramatt PU-förstärkt akrylgolvlack. Fyllig med bra sammanflytning, extra slitstark och motståndskraftig mot repor. Rekommenderas där höga estetiska och funktionella krav ställs, i ofta använda områden med visst slitage och nedsmutsning.



- **Slitstark**
- **Fyllig**
- **Reptålig**

Märkningar

↘

Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning

För alla träslag i uppehållsrum, korridorer, entréer, trapphus, kontor och kök. Underlaget ska vara behandlat med Floor Primer eller tidigare lackerat.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Ojämn eller löstsittande lack och färg avlägsnas fullständigt till rent trä genom slipning.
Obehandlat trä grundas med Flügger Floor Primer.
Befintlig lack rengörs från smuts, föroreningar, fett och vax med Flügger Natural Wood Cleaner.
Mattslipa, men undvik genomslipning.
Dammsug och torka efter med en väl urvriden trasa.
Optimal slitstyrka uppnås med två eller flera behandlingar.

Applicering
Pensel eller rulle.
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.
Påförs vått-i-vått i träets längsriktning, undvik överlappningar och lackpölar.
Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Trägolv ska vara i fuktbalans vid behandling.
Vidhäftningen kontrolleras genom att dra ett mynt vinkelrätt mot den lackerade ytan med fast tryck.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Gott att veta
Sätt möbeltassar i filt på möbler för att minimera märken och repor.
Skydda ytan och platser med kraftig trafik och koncentrerat slitage.

Förväntat resultat
Ultramatt, färglös, extra slitstark, robust och motståndskraftig mot repor.
Fyllig finish med optimal sammanflytning.
Tål allmän nedsmutsning, slitage och rengöring med universalrengöringsmedel och urvriden trasa.
Spärrar inte eventuell missfärgning från träets innehåll av lignin eller garvsyra.
Belasta ytan med försiktighet tills lacken är helt genomhärdad.
Ytan kan användas efter 24 timmar.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket lack du behöver.
Tag bort mesta möjliga lack från verktygen före rengöring.
Lack och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven lack på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info
Anti-slip according to DIN 51130: R9

Tekniska data

Produkttyp	Lack
Glans	10;Matt
Densitet (kg/l)	1.03
Nominell sträckförmåga (m²/l)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas, kan inte brytas
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010) Product VOC: max 105 g/l
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

november 2026

Ersätter TDS version

februari 2026