

Forankringsgrunder. Drypfri

Produktbeskrivelse

Alkalibestandig transparent blåtonet grundingsmiddel med god indtrængning. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag. Anvendes inden malebehandling eller opsætning af vægbeklædning.

- Grundingsmiddel
- Transparent
- Mat



Mærkninger



Anvendelse

Grundning af puds, beton, kartonbeklædte gipsplader og sandspartlede overflader inden opsætning af vægbeklædning eller malebehandling med loft- og vægmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.

Matslib underlaget efter behov.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.

Afstem valg af værktøj, ved sprøjtepåføring juster tryk og dysevalg.

Efter sprøjtepåføring anbefales at bearbejde underlaget "vådt-i-vådt" med pensel eller rulle.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialetemperatur ved sprøjtning min. 12°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet mættet og transparent overflade.

Overfladen må ikke fremstå blank efter påføringen.

Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Tips

Hvis hele emballagens indhold ikke anvendes i én arbejdsgang, anbefales det at arbejde fra en separat spand eller malerbakke frem for direkte fra den originale emballage, da gentagen åbning og eksponering for luft kan påvirke malingens karakter og holdbarhed.

Hæld derfor kun den nødvendige mængde maling op i en separat spand eller malerbakke.

Anvend eventuelt poser eller indlæg, så malerbakke eller spand holdes ren.

Hold malingen afdækket under pauser for at undgå indtørring.

Undlad at hælde malingsrester tilbage i den originale emballage.

For at minimere spild anbefales det løbende kun at hælde den nødvendige mængde maling op.

Ved opbevaring kan malingen med fordel hældes i en mindre, tætsluttende emballage, der passer til mængden.

OBS!

Hvor gammel tapet- eller vægbeklædning afrenses og nyt opsættes, vil grundning med forankringsgrunder, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrundning.

Anvend evt. i stedet Flügger Wall Primer Perform.

I tilfælde af overgrundning forlænges tørretiden, ligesom der er risiko for dårlig vedhæftning.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Grunding
Massefylde (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	13
Tørstof vol. (%)	11
Nominel rækkeevne (m²/l.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)	10
Fortynding	Skal ikke fortyndes
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

februar 2026