Sealer Non-drip



Właściwości produktu

Odporny na alkalia przezroczysty, zabarwiony na niebiesko środek gruntujący o dobrych właściwościach przenikania. Zapewnia skuteczne zakotwiczenie i przyczepność na lekko pylących i chłonnych podłożach. Do stosowania przed malowaniem lub położeniem okładziny ściennej.

- **Środek gruntujący**
- **Przezroczysta**
- **Mat**

Znakowania

Zastosowanie

Tynk, beton, płyty kartonowo-gipsowe i piaskowane powierzchnie przed położeniem okładziny ściennej lub malowaniem farbą do sufitów i ścian.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania i szlifowania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i materiały skażone należy wyczyścić za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą produktu Fluren 49.
W razie potrzeby podłoże należy zmatowić.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.

Aplikacja
Pędzel, wałek lub natrysk.
Wybierz odpowiednie narzędzie, podczas natrysku wyreguluj ciśnienie i dobierz odpowiednią dyszę, niedopuszczalne jest nadmierne natryskiwanie i przelewanie produktu
Po aplikacji natryskowej zaleca się obróbkę podłoża metodą „mokre na mokre” za pomocą wałka lub pędzla.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość produktu.
Temperatura materiału do malowania natryskiem: min. 12ºC .
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas malowania, wysychania i utwardzania.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Równomiernie nasycona i przezroczysta powierzchnia.
Po aplikacji powierzchnia nie może być błyszcząca.
Wykończyć okładziną ścienną i/lub farbą kryjącą w wybranym kolorze i o wybranym połysku.

Wskazówki
Jeżeli cała zawartość opakowania nie zostanie zużyta podczas jednego etapu prac, zaleca się pracę z oddzielnego wiadra lub kuwety malarskiej zamiast bezpośrednio z oryginalnego opakowania.
Wielokrotne otwieranie i kontakt farby z powietrzem mogą wpływać na właściwości i trwałość produktu.
Należy odlać do oddzielnego wiadra lub kuwety malarskiej jedynie ilość farby niezbędną do wykonania prac.
Aby utrzymać kuwetę malarską lub wiadro w czystości, należy stosować worki foliowe lub wkładki.
Podczas przerw w pracy farbę należy przechowywać pod przykryciem, aby zapobiec jej wysychaniu.
Nie należy przelewać pozostałości farby z powrotem do oryginalnego opakowania.
W celu ograniczenia strat zaleca się na bieżąco przelewać wyłącznie ilość farby niezbędną do wykonania prac.
Podczas przechowywania pozostałą farbę można przelać do mniejszego, szczelnie zamykanego opakowania, odpowiedniego do pozostałej ilości produktu.

Uwaga!
W przypadku usuwania starych tapet lub okładzin ściennych i układania nowych gruntowanie podkładami kotwiącymi wraz z klejem / resztkami kleju spowoduje ryzyko nadmiaru gruntowania.
Należy wówczas zastosować Flügger Wall Primer Perform.
W przypadku nadmiaru gruntowania wydłuża się czas schnięcia i występuje ryzyko kiepskiej przyczepności.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Grunt
Gęstość (kg/l)	1.03
Zawartość części stałych wagowo	13
Zawartość części stałych objętościowo	11
Nominalna wydajność (m²/l)	5
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	3
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Emisja całkowita według EN16000-9:2006 (< µg/m²h po 28 dniach)	10
Rozcieńczanie	Nie należy rozcieńczać
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

październik 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

luty 2026