

Forankringsgrund

Vörulýsing

Alkalípolið gegnsær grunnur með blárri slikju sem fer vel inn í vegginn. Skilar virkum grunni og góðu yfirborði á undirlag sem er kalkað eða sem getur tekið í sig grunn. Notað fyrir málun eða áður en veggklæðning er sett upp.

- Grunnefni
- Glær
- Mött



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Fyrir múr, steypu gífsplötur og spartslaða yfirborðsflatu áður en veggir eru þaktir eða áður en málað er með veggmálningu eða loftmálningu.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplutun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.
Pússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Notkun

Pensill, rúlla eða úði.
Samræmdu val á verkfærum, stilltu þrýstinginn og stútvalið þegar þú sprautar.
Eftir sprautun er borið á er mælt með því að vinna undirlagið „blautt í blautt“ með pensli eða rúllu.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12°C.
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Yfirborðið mettast jafnt og verður gegnsætt.
Yfirborðið má ekki vera gljáandi eftir að borið hefur verið á.
Fullklárað með klæðningu og/eða málningu í réttum gljáa og lit.

Ábendingar

Ef allt innihald umbúðanna er ekki notað í einni vinnulotu er mælt með því að vinna úr sérstakri fötu eða málningarbakka frekar en beint úr upprunalegu umbúðunum, þar sem endurtekin opnun og snerting við loft getur haft áhrif á eiginleika og geymslupól málningarinnar.

Hellið því aðeins því magni af málningu sem þarf í sérstaka fötu eða málningarbakka.

Notið eftir þörfum þoka eða innlegg til að halda málningarbakkanum eða fötunni hreinni.

Haldið málningunni yfirbreiddri í hléum til að koma í veg fyrir að hún þorni.

Ekki hella málningarleifum aftur í upprunalegu umbúðirnar.

Til að lágmarka sóun er mælt með því að hella aðeins upp því magni af málningu sem þarf hverju sinni.

Við geymslu getur verið hentugt að hella málningunni í minni, vel lokað ílát sem hentar því magni sem eftir er.

Athugið!

Þar sem verið er að fjarlægja gamalt veggfóður og setja upp nýtt, getur það að grunna og nota bindiefni samtímis ásamt lími valdið of mikilli notkun á grunni.

Í staðinn skal nota Flügger Wall Primer Perform.

Ef um er að ræða of mikla notkun á grunni, lengist þornunartíminn og hætta er á slæmri viðlöðun.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnur
Eðlisþyngd (kg/l)	1.03
Þurrefnisinnihald vigt %	13
Þurrefnisinnihald rúmmál %	11
Efnisnotkun (m²/l)	5
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Snertípurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	1
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	3
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Heildarlosun samkv. EN16000-9:2006: (< µg/m²h eftir 28 daga)	10
Þynning	Á ekki að þynna
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

október 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

febrúar 2026