

# Interior Fix Primer

## Produktbeskrivning

Grundfärg som säkerställer en optimal vidhäftning. Används inomhus på hårda, släta ytor innan behandling med täckfärg.

- Optimal vidhäftning
- Grundfärg
- Matt yta



## Märkningar



## Användning

Keramiska kakel, hård PVC, glas, laminat, melamin, tidigare alkydmålade, epoximålade och industrilackerade ytor i torra rum.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Vattenfällor eller möjligheten till vattenansamling och konstant vatten- eller fuktpåverkan får inte förekomma.

## Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, skitt, fett och kritande material rengörs med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Mattslipa underlaget efter behov.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Nytt eller renskrapat trä grundas med Stop Primer.

Applicera 1 gång.

## Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Matt täckt yta.

Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och kulör.

## OBS!

Full vidhäftning uppnås efter genomhärdning.

## Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

## Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

## Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.48
Torrhalt: Vikt %	61
Torrhalt: Vol %	42
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

## Nuvarande TDS version

december 2024

## Ersätter TDS version

oktober 2024

