Interiör Fix primer

Vörulýsing

Undirmálning sem tryggir kjörvegggrip. Notað innandyra fyrir harða, slétta fleti áður en málningu er lokið.



- **Kjörvegggrip**
- **Undirmálning**
- **Mött yfirborð**

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Notað á keramíkflygsur, hart PVC, gler, samlímingu, melamín, þar sem áður hefur verið málað með alkýð, málað með exposy og iðnaðarlökkuð yfirborð í þurrum herbergjum.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.
Vatnagildrur eða möguleiki á uppsöfnun vatns og stöðug áhrif á vatn eða raka mega ekki eiga sér stað.

Meðhöndlun

Fjarlægðu laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.
Pússið fyrir gljálausa áferð eins og þörf krefur.
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.
Grunnur nýr eða ber, hreinsaður viður með Stop Primer.
Berðu á 1 umferð.

Notkun

Pensill, rúlla eða sprautu.
Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni.
Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12ºC.
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðnun og tíma á milli yfirmálunar.
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðnun.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma
Mött, þekjandi yfirborð.
Málið / lakkið yfir með því efni sem hentar hverju sinni.

Ábendingar
Ef allt innihald umbúðanna er ekki notað í einni vinnulotu er mælt með því að vinna úr sérstakri fötu eða málningarbakka frekar en beint úr upprunalegu umbúðunum, þar sem endurtekin opnun og snerting við loft getur haft áhrif á eiginleika og geymsluþol málningarinnar.
Hellið því aðeins því magni af málningu sem þarf í sérstaka fötu eða málningarbakka.
Notið eftir þörfum poka eða innlegg til að halda málningarbakkanum eða fötunni hreinni.
Haldið málningunni yfirbreiddri í hléum til að koma í veg fyrir að hún þorni.
Ekki hella málningarleifum aftur í upprunalegu umbúðirnar.
Til að lágmarka sóun er mælt með því að hella aðeins upp því magni af málningu sem þarf hverju sinni.
Við geymslu getur verið hentugt að hella málningunni í minni, vel lokað ílát sem hentar því magni sem eftir er.

Athugið!
Efnið tryggir hámarksviðloðun þegar það hefur náð fullri hörðnun.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Mött
Eðlisþyngd (kg/l)	1.48
Þurrefnisinnihald vigt %	61
Þurrefnisinnihald rúmmál %	42
Efnisnotkun (m²/l)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Snertiþurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	2
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	12
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt.
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

október 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júní 2026