Interior Fix Primer

Produkteigenschaften

Grundierung, die eine optimale Haftung gewährleistet. Wird im Innenbereich für harte, glatte Oberflächen vor der Lackierung verwendet.



- **Optimale Haftung**
- **Grundierung**
- **Matte Oberfläche**

Zeichnung

Produktverwendung

Verwendet auf Keramikflocken, hartem PVC, Glas, Laminat, Melamin, zuvor lackierten Alkyden, epoxidlackierten und industriell lackierten Oberflächen in trockenen Räumen.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Wasserfallen oder das Risiko einer Wasseransammlung und einer ständigen Wassereinwirkung dürfen nicht auftreten.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskreidungen durch die Reinigung mit Fluren 37.
Wasserflecken, Nikotin und Ruß müssen mit Fluren 49 gereinigt werden.
Schleifen Sie die Oberfläche nach Bedarf matt.
Risse, Unebenheiten und Löcher müssen gefüllt werden.
Grundieren Sie neues oder blankes, gereinigtes Holz mit Stop Primer.
1 Mal auftragen.

Auftragen
Pinsel, Roller oder Sprühgerät.
Wählen Sie Ihr Werkzeug/Arbeitsgerät entsprechend der gewünschten Oberfläche
Nass in Nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen
Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken
Materialtemperatur für eine Spritzlackierung: min. 12 °C
Während der Trocknung bzw. dem Aushärtevorgang darf keine Kondensation auftreten.
Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung
Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit
Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch

Erwartetes Ergebnis
Matt, bedeckte Oberfläche.
Schließen Sie die Behandlung mit der Farbe in gewünschtem Glanz und in der gewünschten Farbe ab.

Nützliche Informationen
Wenn der gesamte Inhalt des Gebindes nicht in einem Arbeitsgang verarbeitet wird, wird empfohlen, aus einem separaten Eimer oder einer Farbwanne zu arbeiten statt direkt aus dem Originalgebinde, da wiederholtes Öffnen und der Kontakt mit Luft die Eigenschaften und Haltbarkeit der Farbe beeinträchtigen können.
Füllen Sie daher nur die benötigte Farbmenge in einen separaten Eimer oder eine Farbwanne um.
Verwenden Sie bei Bedarf Beutel oder Einsätze, um Farbwanne oder Eimer sauber zu halten.
Halten Sie die Farbe während Arbeitspausen abgedeckt, um ein Antrocknen zu vermeiden.
Füllen Sie Farbreste nicht zurück in das Originalgebinde.
Um Materialverluste zu minimieren, wird empfohlen, fortlaufend nur die benötigte Farbmenge umzufüllen.
Zur Lagerung kann die Farbe vorteilhaft in ein kleineres, dicht verschließbares Gebinde umgefüllt werden, das der verbleibenden Menge entspricht.

Bitte beachten!
Die vollständige Haftung wird nach dem Aushärten erreicht.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostgeschützt und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Grundierung
Glanz	Matt
Dichte (kg/l)	1.48
Feststoffgewicht %	61
Feststoffvolumen %	42
Nominaler Ergiebigkeit (m²/l)	8
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Staubtrocken bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	2
Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	12
Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage)	28
Verdünnung	Wasser, normalerweise nicht verdünnt
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2026

Ersetzt die TDS-Version

Juni 2026