Interior Fix Primer

Propriétés du produit

Couche d’apprêt et sous-couche offrant une couverture particulièrement bonne et une excellente coalescence. Elles sont utilisées lorsqu’il y a risque de décoloration de la peinture lorsque celle-ci contient des colorants solubles dans l’eau. Parfaites pour les surfaces de bois.

- **Adhérence optimale**
- **Sous-couche**
- **Surface mate**

Informations sur l’environnement

BASTA ALPHA

B

Utilisation du produit

Utilisée sur des paillettes de céramique, du PVC rigide, du verre, du stratifié, des résines alkydes déjà peintes, de l’époxy peint et des surfaces traitées par laquage industriel dans des pièces sèches.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l’application de produits de traitement de surface.
Les pièges à eau ou le risque d’une rétention d’eau doivent être évités.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant et en ponçant.
Éliminer la saleté, les salissures, les taches graisseuses et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.
Les taches d'eau, de nicotine et de suie doivent être nettoyées avec Fluren 49.
Poncer la surface pour obtenir une finition mate au besoin.
Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés.
Enduire le bois nettoyé, nouveau ou nu d'une couche d'apprêt avec Stop Primer.
Appliquer 1 fois.

Application
Pinceau, rouleau ou spray
Choisissez votre outil/ustensile en fonction de la finition désirée
Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau/rouleau dans la même direction
Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit
Température du produit pour peinture en spray : min. 12 °C
Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.
Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches
L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet
Commencez toujours par un test d'application sur une petite surface afin de garantir la bonne adhésion du produit et un résultat conforme

Résultat attendu
Surface protégée, mate.
Terminer par l'application d'une peinture de brillance et couleur désirées.

Informations utiles
Si la totalité du contenu de l'emballage n'est pas utilisée au cours d'une seule opération de travail, il est recommandé de travailler à partir d'un seau ou d'un bac à peinture séparé plutôt que directement à partir de l'emballage d'origine, car les ouvertures répétées et l'exposition à l'air peuvent affecter les propriétés et la conservation de la peinture.
Versez uniquement la quantité de peinture nécessaire dans un seau ou un bac à peinture séparé.
Utilisez éventuellement des sacs ou des inserts afin de maintenir le bac à peinture ou le seau propre.
Maintenez la peinture couverte pendant les pauses afin d'éviter son dessèchement.
Ne reversez pas les restes de peinture dans l'emballage d'origine.
Afin de limiter les pertes, il est recommandé de ne verser que la quantité de peinture nécessaire au fur et à mesure des travaux.
Pour le stockage, la peinture peut avantageusement être transvasée dans un récipient plus petit, hermétique et adapté à la quantité restante.

Veuillez noter !
L'adhérence totale est obtenue après le durcissement.

Informations sur l'environnement
Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.
Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage
Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection
Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Peinture d’apprêt
Brillant	Mat
Densité (kgs/l)	1.48
Poids de la matière sèche en %	61
Volume de la matière sèche en %	42
Rendement nominal (m²/l)	8
Temp. min. pendant l’application et jusqu’au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	2
Intervalle à respecter entre l’application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	12
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Dilution	À l’eau, ne se dilue généralement pas
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010) Product VOC: max 2,5 g/l
Nettoyage des outils, etc.	À l’eau

Version TDS actuelle

octobre 2026

Remplace la version TDS

juin 2026