Interior Stop Primer

Produkteigenschaften

Grundierung und Voranstrich mit besonders guter blockierende Eigenschaften und gutem Verlauf. Minimiert das Risiko, dass wasserlösliche Farbstoffe aus der Oberfläche die nachfolgende Farbebehandlung verfärben können.



- **Gute blockierende Eigenschaften**
- **Grundierung und Voranstrich**
- **Matte Oberfläche**

Zeichnung

BASTA ALPHA

B

↘

Das Produkt ist im SCDP für den Neubau der Generation 4 deklariert.

Produktverwendung

Für die Verwendung in Innenräumen auf unbehandeltem Holz oder zuvor behandelten Oberflächen mit dem Risiko des Eindringens von Ästen, Lignin und wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin besteht.
Kann als Grundierung auf Holzböden vor dem Auftragen von Floor Paint Epoxy verwendet werden.
Das Eindringen von Ästen ist ein natürliches Phänomen, das in einigen Fällen nicht verhindert werden kann.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskreidungen durch eine Reinigung mit Fluren 37.
Wasserflecken, Nikotin und Ruß müssen mit Fluren 49 entfernt werden.
Harte, rutschige Oberflächen durch Sandstrahlen glätten.
Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.
Für bestmögliche Resultate zweimal auftragen.

Auftragen
Pinsel oder Roller.
Wählen Sie Ihr Werkzeug/Arbeitsgerät entsprechend der gewünschten Oberfläche
Nass in Nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen
Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken
Während der Trocknung bzw. dem Aushärtevorgang darf keine Kondensation auftreten.
Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung
Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit
Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch

Erwartetes Ergebnis
Seidenmatte, gedeckte Oberfläche.
Die Behandlung mit einer Farbe mit dem gewünschten Glanz und Farbton abschließen.

Nützliche Informationen
Wenn der gesamte Inhalt des Gebindes nicht in einem Arbeitsgang verarbeitet wird, wird empfohlen, aus einem separaten Eimer oder einer Farbwanne zu arbeiten statt direkt aus dem Originalgebinde, da wiederholtes Öffnen und der Kontakt mit Luft die Eigenschaften und Haltbarkeit der Farbe beeinträchtigen können.
Füllen Sie daher nur die benötigte Farbmenge in einen separaten Eimer oder eine Farbwanne um.
Verwenden Sie bei Bedarf Beutel oder Einsätze, um Farbwanne oder Eimer sauber zu halten.
Halten Sie die Farbe während Arbeitspausen abgedeckt, um ein Antrocknen zu vermeiden.
Füllen Sie Farbreste nicht zurück in das Originalgebinde.
Um Materialverluste zu minimieren, wird empfohlen, fortlaufend nur die benötigte Farbmenge umzufüllen.
Zur Lagerung kann die Farbe vorteilhaft in ein kleineres, dicht verschließbares Gebinde umgefüllt werden, das der verbleibenden Menge entspricht.

Bitte beachten!
Falls ein Airless Sprayer verwendet wird, können die Düse, Filter, Schläuche und Pumpen verstopfen, wenn sie nicht vollständig von anderen Stoffe gereinigt werden.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostgeschützt und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Glanz	Halbmatt
Dichte (kg/l)	1.26
Feststoffgewicht %	50
Feststoffvolumen %	37
Nominaler Ergiebigkeit (m²/l)	8
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	1
Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage)	28
Verdünnung	Nicht verdünnen
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010) Product VOC: max 20 g/l
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Bürstenreiniger
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2026

Ersetzt die TDS-Version

Juni 2026