

Wood Seal

Produktbeskrivelse

Akrylfugemasse, innen- og utendørs. Overmalbar med godt feste og elastisitet.



- Elastisk
- Lett å bruke
- Innen- og utendørs

Merking



Produktet er en deklarerert vare i SCDP for Nybygg generasjon 4.

Anvendelse

Anvendes til lukking av samlinger og revner i treverk, paneler, vinduskarmer og lignende på de fleste bygningsmaterialer og malte underlag.

Erstatter ikke innsparkling av strimlebånd ved overganger på gipskartongplater.

Fuger bør dimensjoneres slik at fugens bevegelse er under +/- 10 %.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.

Nytt eller bart rengjort tre grunnes med Stop Primer.

Nytt eller bart rengjort tre utendørs grunnes med Wood Tex 01 Priming Oil.

Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.

Bruk ev. fugeunderlag i rett dimensjon, fugedybde = 1/2 fugebredde.

Smale revner og samlinger utføres best som kvadratiske fuger.

Påføring

Fugepistol.

Fugepatronens gjengetopp skjæres av.

Spissen tilpasses med skrått snitt, < fugebredde.

Lett å bearbeide, trykkes på plass og glattes med fugegummi eller fugepinne og vann før fugen danner skinn.

Tilpass valg av verktøy til fugens bredde.

Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.

Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.

Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Elastisk fuge velegnet til overmaling.

Tørr. matt ikke slipbar overflate som kan overmales.

Treverkknuter kan medføre misfarging.

Krakelering ved overmaling kan oppstå når maling ikke har elastisitet som fugen.

Ekspansjonsfuger overmales ikke.

OBS!

Fuger < 5 mm. eller > 20 mm. opptar ikke maksimal fugebevegelse.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig fugemasse fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende fugemasse i avløp. Lever den på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende fugemasse korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

Oppfyller kravene til CE-merking jfr. EN 15651-1, F EXT-INT.

Holdbarhet: 24 måneder i ubrutt emballasje.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg/l)	1.6
Tørstoff vol (%)	85
m/l, avhengig av fugebredde og dybde	18
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
[wetgoodTDSResistance]	Max. +70°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	8
Joint Movement (%)	10
[wetgoodTDSHardness]	47 shore A
Rengjøring av verktøy osv.	Uherdet fugemasse fjernes med vann. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

Nåværende TDS Versjon

desember 2024

Erstatter TDS Versjon

april 2024