

# Flex Seal Pro

## Produktbeskrivelse

Elastisk MS-fugemasse, inden- og udendørs. Overmalbar med ekstra god vedhæftning og elasticitet.

- Ekstra elastisk
- Lav emission
- Ekstra god vedhæftning



## Mærkninger



Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

## Anvendelse

Anvendes som fuger mellem bygningsdele af beton, letbeton, puds, kartongips, fibergips, træ, metal, glas og malede underlag.

Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 20 %.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.

Nyt eller bart afrenset træ indendørs grundes med Interior Stop Primer.

Nyt eller bart afrenset træ udendørs grundes med Wood Tex 01 Priming Oil.

Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = 1/2 fugebredde.

Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.

## **Påføring**

Fugepistol.

Fugepastronens gevindtop afskæres.

Spidsen tilpasses med skråt snit, < fugebredde.

Let bearbejdlig, trykkes på plads og glittes med fugegummi eller fugepind og vand inden fugen danner skind.

Afstem valg af værktøj til fugens bredde.

Overskydende fugemasse fjernes mekanisk.

Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter påføring.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Temperatur og fugtighed påvirker tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## **Forventet resultat**

Ekstra elastisk fuge, der kan optage temperatur- og fugtbetingede bevægelser.

Mat ikke slibbar overflade.

Knaster kan medføre misfarvning.

Anvendes ikke på steder med konstant fugt- eller vandpåvirkning.

Krakkering ved overmaling kan opstå hvor maling ikke har elasticitet som fugen.

## **OBS!**

Fuger < 6 mm. eller > 30 mm. optager ikke maksimal fugebevægelse.

## **Miljøinformation**

Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning med mineralsk terpentint. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

## **Opbevaring**

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## **Supplerende Info**

Lav emission, opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN15651-1, F EXT-INT og kravene til M1.

Holdbarhed: 18 måneder i ubrudt emballage

## Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.5
m/l, afhængig af fugebredde og dybde	18
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Temperaturbestandighed Maks. (°C)	Max. +90°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	8
Fugebevægelse (%)	20
Hårdhed (Mohs)	25 shore A
Rengøring af værktøj m.v.	Uhærdet fugemasse fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

## Nuværende TDS Version

december 2024

## Erstatter TDS Version

april 2024