Interior High Finish 5

Produktbeskrivelse

Acryl mellem- og finishmaling med lind, smidig konsistens og god sammenflydning. Anbefales til emner hvor der stilles æstetiske og middel funktionelle krav.



- **God sammenflydning**
- **Mellem- og finishmaling**
- **Mat overflade**

Mærkninger

Anvendelse

Trælofter og træpaneler eller mellemmaling på tidligere behandlet træ og rustbeskyttet jern og metal.

Underlag

Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Interior Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales med Fix Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.
Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12ºC
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Godt at vide
Ved behov for reparation, fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Pletreparationer udføres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.
Pletreparationer må forventes at være synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.
Større skader repareres med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Forventet resultat
Mat dækket overflade.
God sammenflydning.
Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med blød børste, vand og klud.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning grundet overskudspigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tips
Hvis hele emballagens indhold ikke anvendes i én arbejdsgang, anbefales det at arbejde fra en separat spand eller malerbakke frem for direkte fra den originale emballage, da gentagen åbning og eksponering for luft kan påvirke malingens karakter og holdbarhed.
Hæld derfor kun den nødvendige mængde maling op i en separat spand eller malerbakke.
Anvend eventuelt poser eller indlæg, så malerbakke eller spand holdes ren.
Hold malingen afdækket under pauser for at undgå indtørring.
Undlad at hælde malingsrester tilbage i den originale emballage.
For at minimere spild anbefales det løbende kun at hælde den nødvendige mængde maling op.
Ved opbevaring kan malingen med fordel hældes i en mindre, tætsluttende emballage, der passer til mængden.

Kvalitetskontrol og særlige forhold
Kulør
Den udførende part har ansvaret for at kontrollere og godkende den valgte kulør, herunder sikre tredje-parts verifikation inden produktet anvendes.
Fejlfri produkter og toninger kan ikke returneres.

Nuanceafvigelse
Tolerancer relateret til batch, toning og lagtykkelse kan medføre mindre nuanceforskel.
Reparation udført med samme spand kan afvige i nuance, hvis den oprindelige overflade har været udsat for snavs, slid eller anden eksponering fra omgivelser og miljø.

Reparation
Fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Reparation med maling udføres ved at male hele flader med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.
Pletreparationer med maling må forventes at blive synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overfladestruktur, lys og betragtningsvinkel.
Benyt samme produkt og batchnummer som oprindeligt anvendt.
Skader og reparationer udbedres i nødvendigt omfang med egnede materialer.

OBS!
Rengør den malede overflade med overfladeaktive rengøringsmidler, som f.eks. opvaskemiddel eller universal rengøringsmiddel. Tør den rengjorte overflade af med rent vand. Ved daglig rengøring bør vaskevandet være max +40°C. Undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke alkaliske stoffer og rengøringsmidler baseret på organiske opløsningsmidler (f.eks. alkoholer).

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Acrylemalje
Glans	5;Mat
Massefylde (kg/l)	1.38
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	38
Nominel rækkeevne (m²/l.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	8
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)	18
Fortynding	Vand. Ved sprøjtning fortyndes ikke.
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010) Product VOC: max 60 g/l
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

juli 2026