

# Flutex 7

Flutex 5, 7, 10 og 20 er miljømærkede acrylmalinger. Dækkeevne, robusthed og vedhæftning er prioriteret. Et sikkert valg når det gælder kvalitet og økonomi.

## Produktbeskrivelse

Mat vægmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid.

- Vægmaling
- Synlig glans
- Ekstra robust overflade



## Anvendelse

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, butik og trappeopgange. Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.  
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.  
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.  
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.  
Revner, ujævnheder og huller spartles.  
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.  
Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.  
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.  
Afstem valg af værktøj med krav til finish.  
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.  
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.  
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse.  
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.  
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.  
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.  
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.  
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.  
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

# Forventet resultat

Mat stærk overflade.

Ensartet jævn struktur med synlig glans.

Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.

Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Acrylmaling
Glans	7;Mat
Massefylde (kg/l)	1.33
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	40
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

februar 2023

### Erstatter TDS Version

januar 2022