# Dekso 20 H2O

## Produktbeskrivelse




Halvmat 100 % acryl vægmaling, ekstra dækkeevne. Anbefales til lokaler med høje funktionelle og særlige æstetiske krav, der udsættes for fugt, hyppig tilsmudsning og brugsbetinget slid. Indgår i Flügger H2O vådrumssystem.

- **Indgår i Flügger H2O vådrumssystem**
- **Høj finish**
- **Ekstra robust overflade**

## Mærkninger

## Anvendelse

Køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, hospital, let industri og trappeopgange.
I bad til behandlinger med krav om vandafvisende overflade.
Anvendes jfr. gældende lovgivning og bekendtgørelser om krav til underlag, ydeevne, vand- og damptæthed.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Kalk og sæberester fjernes med Fluren 33.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Porøse, svagt smittende underlag grundes med Forankringsgrunder.
Pigmenteret grundmaling udføres med Wall Primer Perform eller Wall Primer Pro.
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

## Påføring
Pensel, rulle eller sprøjte.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12ºC.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Godt at vide
Ved behov for reparation, fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Pletreparationer udføres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.
Pletreparationer må forventes at være synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.
Større skader repareres med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

## Forventet resultat
Halvmat overflade med afdæmpet jævn struktur og tydelig glans.
Fugtresistent og smudsafvisende egenskaber.
Tåler rengøring, herunder pletrengøring med rengøringsmiddel uden slibemiddel < pH 9, vand, børste, klud og højtryksrengøring (maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemp. maks. 30 °C).
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

## Tips
Hvis hele emballagens indhold ikke anvendes i én arbejdsgang, anbefales det at arbejde fra en separat spand eller malerbakke frem for direkte fra den originale emballage, da gentagen åbning og eksponering for luft kan påvirke malingens karakter og holdbarhed.
Hæld derfor kun den nødvendige mængde maling op i en separat spand eller malerbakke.
Anvend eventuelt poser eller indlæg, så malerbakke eller spand holdes ren.
Hold malingen afdækket under pauser for at undgå indtørring.
Undlad at hælde malingsrester tilbage i den originale emballage.
For at minimere spild anbefales det løbende kun at hælde den nødvendige mængde maling op.
Ved opbevaring kan malingen med fordel hældes i en mindre, tætsluttende emballage, der passer til mængden.

## Kvalitetskontrol og særlige forhold

Kulør
Den udførende part har ansvaret for at kontrollere og godkende den valgte kulør, herunder sikre tredje-parts verifikation inden produktet anvendes.
Fejlfri produkter og toninger kan ikke returneres.

Nuanceafvigelse
Tolerancer relateret til batch, toning og lagtykkelse kan medføre mindre nuanceforskel.
Reparation udført med samme spand kan afvige i nuance, hvis den oprindelige overflade har været udsat for snavs, slid eller anden eksponering fra omgivelser og miljø.

Reparation
Fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Reparation med maling udføres ved at male hele flader med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.
Pletreparationer med maling må forventes at blive synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overfladestruktur, lys og betragtningsvinkel.
Benyt samme produkt og batchnummer som oprindeligt anvendt.
Skader og reparationer udbedres i nødvendigt omfang med egnede materialer.

## OBS!

Anvendes ikke til overflader hvor der er krav til vand- og damptæt vådrumssikring.

## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

# Tekniske data

| | |
|---|---|
| Produkttype | 100% acrylmaling |
| Glans | Halvmat;20 |
| Massefylde (kg/l) | 1.28 |
| Tørstof vægt (%) | 52 |
| Tørstof vol. (%) | 39 |
| Nominel rækkeevne (m²/l.) | 8 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +10°C |
| Luftfugtighed | Maks. luftfugtighed 80 % RF. |
| Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer) | 1 |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 4 |
| Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage) | 28 |
| Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage) | 10 |
| Klassificeret i henhold til EN 13300 | Wet abrasion resistance: R class 1<br>Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/l)<br>Gloss: G2a semi-matt<br>Maximum grain size: S1 fine |
| Brandklasse (DS) | B-s1, d0 |
| Fortynding | Vand, skal normalt ikke fortyndes |
| VOC Text | VOC limit value (Cat. A/a): 30 g/l (2010)<br>Product VOC: max 2,5 g/l |
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand |
| Country of Origin | Denmark |

# Nuværende TDS Version

oktober 2026

# Erstatter TDS Version

juni 2026