

# Flügger Iso 5 hvítt, 10 l

## Vörulýsing

Mött vegg- og loftmálning með þekjueiginleikum gegn gegnumgangi frá vatnsleysanlegum litarefnum. Ráðlagt fyrir svæði með miðlungs kröfum um notkun sem eru berskjölduð fyrir hóflega miklum óhreinindum og sliti.

- Vegg- og loftmálning
- Litlum gljáa
- Þekjueiginleikar



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Stofur / sameiginleg rými, inngangssvæði, skrifstofur, eldhús, baðherbergi, atvinnuhúsnæði og verslanir.

Steypa, léttsteypa, múrefni, múrsteinar, gífsplötur, trefjamúrefni, sementstrefjaplötur, sementskornaplötur og áður máluð undirlag þar sem hættu er á gegnumgangi, t.d. úr sóti, nikótíni og þurrvatnshlífum.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanleg aflitun, nikótín og sót eru hreinsuð með Fluren 49.

Harðir, sléttir fletir eru mattslípaðir.

Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt.

Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.

Mikið óhreint eða mislitað undirlag er meðhöndlað með Flügger Stop Primer.

Berðu á 1-2 umferðir eftir skarpskyggni.

## Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð.

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja virkni og frágang.

## Gott að vita

Ef þörf er á viðgerð skal fjarlægja minniháttar bletti og óhreinindi með þrifum.

Blettaviðgerðir eru framkvæmdar með sama efni/lotunúmeri og upphaflega var notað.

Búast má við að blettaviðgerðir séu sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsaferð, birtu og sjónarhorni.

Stærri skemmdir eru lagfærðar með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

## Væntanleg útkoma

Matt yfirborð með jöfn áferð og litlum gljáa.

Polir hreinsun með væg þvottaefni án slípiefni, vatni og þurrkun með rökum klút.

Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrr en málningin hefur að fullu harðnað.

## Ábendingar

Ef allt innihald umbúðanna er ekki notað í einni vinnulotu er mælt með því að vinna úr sérstakri fötu eða málningarbakka frekar en beint úr upprunalegu umbúðunum, þar sem endurtekin opnun og snerting við loft getur haft áhrif á eiginleika og geymslupól málningarinnar.

Hellið því aðeins því magni af málningu sem þarf í sérstaka fötu eða málningarbakka.

Notið eftir þörfum poka eða innlegg til að halda málningarbakkanum eða fötunni hreinni.

Haldið málningunni yfirbreiddri í hléum til að koma í veg fyrir að hún þorni.

Ekki hella málningarleifum aftur í upprunalegu umbúðirnar.

Til að lágmarka sóun er mælt með því að hella aðeins upp því magni af málningu sem þarf hverju sinni.

Við geymslu getur verið hentugt að hella málningunni í minni, vel lokað ílát sem hentar því magni sem eftir er.

# Gæðastýring og sérskilyrði

## Litur

Sá aðili sem framkvæmir verkið ber ábyrgð á að yfirfara og samþykkja valinn lit, þar með talið að tryggja staðfestingu þriðja aðila áður en varan er notuð. Ógallaðar vörur og litablöndur eru ekki endurgreiddar.

## Litafrávik

Frávik innan vikmarka sem tengjast framleiðslulotum, litblöndun og þykkt laga geta valdið smávægilegum litbrigðamun.

Viðgerð sem gerð er með efni úr sömu fötu getur verið með öðru litbrigði ef upprunalega yfirborðið hefur orðið fyrir óhreinindum, sliti eða öðrum áhrifum frá umhverfinu.

## Viðgerð

Fjarlægjið minniháttar bletti og óhreinindi með hreinsun.

Viðgerð með málningu er framkvæmd með því að mála heila fleti að hornum, samskeytum og þess háttar.

Blettaviðgerðir með málningu má búast við að verði sýnilegar að einhverju leyti, eftir lit, gljástigi, ásetningaraðferð, yfirborðsáferð, birtu og sjónarhorni. Notið sömu vöru og lotunúmer og upphaflega var notað.

Skemmdir og viðgerðir skulu lagfærðar eftir þörfum með viðeigandi efnum.

## Athugið!

Má einnig nota á tréloft og þiljur.

Ef sprauta er notuð, er hætta á stútur lokist og að síur, slöngur og dælur stíflist.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

# Tæknilegar upplýsingar

|                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vara                                                      | Einangrandi málning                                                  |
| Gljái                                                     | 5;Mött                                                               |
| Eðlisþyngd (kg/l)                                         | 1.47                                                                 |
| Þurrefnisinnihald vigt %                                  | 62                                                                   |
| Þurrefnisinnihald rúmmál %                                | 45                                                                   |
| Efnisnotkun (m²/l)                                        | 8                                                                    |
| Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðunun         | Min. +10°C                                                           |
| Loftraki                                                  | Hám. loftraki 80% RH.                                                |
| Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) | 2                                                                    |
| Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)                    | 28                                                                   |
| Þvottarhæfi samkvæmt EN-13300/ISO-11998                   | Class 1                                                              |
| Þynning                                                   | Ekki má þynna málninguna.                                            |
| VOC Text                                                  | VOC limit value (Cat. A/a): 30 g/l (2010)<br>Product VOC: max 10 g/l |
| Þrif á verkfærum o.s.frv.                                 | Vatn                                                                 |
| Country of Origin                                         | Denmark                                                              |

## Núverandi TDS útgáfa

október 2026

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2026