Interior Strong Finish 20

Produktbeskrivelse

PU forstærket emalje med fyldig konsistens og optimal sammenflydning. Anbefales til emner hvor der stilles særlige æstetiske og funktionelle krav.

- **Optimal sammenflydning**
- **Ridsefast overflade**
- **Halvmat overflade**



Mærkninger

Anvendelse

Køkkenlåger, bordplader, døre, dørkarme, indfatninger, fodlister, vinduer, lysninger, vindueskarme, paneler, møbler og rustbeskyttet jern og metal.

Underlag

Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Interior Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales med Fix Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.
Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12ºC
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Godt at vide
Ved behov for reparation, fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Pletreparationer udføres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.
Pletreparationer må forventes at være synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.
Større skader repareres med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Forventet resultat
Halvmat, dækket, særlig robust, ridsefast og vandfast overflade.
Optimal sammenflydning og emaljeagtig finish.
Tåler øget tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning grundet overskudspigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Kvalitetskontrol og særlige forhold
Kulør
Den udførende part har ansvaret for at kontrollere og godkende den valgte kulør, herunder sikre tredje-parts verifikation inden produktet anvendes.
Fejlfri produkter og toninger kan ikke returneres.

Nuanceafvigelse
Tolerancer relateret til batch, toning og lagtykkelse kan medføre mindre nuanceforskel.
Reparation udført med samme spand kan afvige i nuance, hvis den oprindelige overflade har været udsat for snavs, slid eller anden eksponering fra omgivelser og miljø.

Reparation
Fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Reparation med maling udføres ved at male hele flader med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.
Pletreparationer med maling må forventes at blive synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overfladestruktur, lys og betragtningsvinkel.
Benyt samme produkt og batchnummer som oprindeligt anvendt.
Skader og reparationer udbedres i nødvendigt omfang med egnede materialer.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	PU-forstærket acrylmaling
Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	37
Nominel rækkeevne (m²/l.)	9
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Fortynding	Vand. Ved sprøjtning fortyndes ikke.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

januar 2026