Interior Strong Finish 20

Produktbeskrivning

PU-stärkt lackfärg med fyllig konsistens och optimal sammanflytning. Lämplig till ämnen där särskilt höga krav på estetisk och funktion ställs.



- **Optimal sammanflytning**
- **Reptålig yta**
- **Halvmatt yta**

Märkningar

Användning

Köksdörrar, bänkskivor, dörrar, dörrkarmar, infattningar, fotlister, fönster, fönstersmygar, fönsterbrädor, paneler, möbler samt järn och metall med rostskydd.

Underlag

Måste vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Interior Stop Primer.
Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas med Fix Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller bart rengjort trä grundas med Stop Primer.
Applicera 1-2 gånger. Vissa färgar kräver extra behandlingar.

Applicering

Pensel, roller eller spruta
Välj verktyg utifrån krav på finish
Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning
Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor
Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat

Gott att veta
Vid behov av reparation, avlägsna mindre märken och smuts genom rengöring.
Fläckreparationer utförs med samma material/batchnummer som ursprungligen användes.
Fläckreparationer kan förväntas vara synliga i större eller mindre utsträckning beroende på kulör, glans, appliceringsmetod, yta, ljus och betraktningsvinkel.
Större skador repareras med avgränsning mot hörn, skarvar och liknande.

Förväntat resultat
Halvmatt täckande särskilt reptålig och vattenfast yta.
Optimal sammanflytning och emaljliknande finish.
Tål ökad tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.
Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Kvalitetskontroll och särskilda förhållanden
Färg
Hantverkaren ansvarar för att kontrollera och godkänna den valda kulören, inklusive att säkerställa tredjepartsverifiering innan produkten används.
Felfria produkter kan inte reklameras och brytningar kan inte returneras.

Avvikelse i nyans
Toleranser relaterade till batch, brytning och skikttjocklek kan resultera i mindre nyansskillnader.
Reparationer som utförs med samma hink kan skilja sig i nyans om den ursprungliga ytan har utsatts för smuts, slitage eller annan påverkan från omgivningen och miljön.

Reparation
Ta bort mindre märken och smuts genom rengöring.
Reparationer med färg utförs genom att måla hela avgränsade ytor exempelvis hörn till hörn.
Fläckreparationer kan vara mer eller mindre synliga beroende på kulör, glans, appliceringsmetod, ytstruktur, ljus och betraktningsvinkel.
Använd samma produkt och batchnummer som ursprungligen användes.
Skador och reparationer repareras efter behov med lämpliga material.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	PU-förstärkt akrylatfärg
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	37
Nominell sträckförmåga (m²/l)	9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Ska inte förtunnas vid sprutning.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

juli 2026

Ersätter TDS version

januari 2026