01 Wood Tex Oil Primer

Produkteigenschaften



Farbloses Grundöl, das eindringt, eine gute Haftung gewährleistet und die Feuchtigkeitsaufnahme verhindert. Hemmt die Schimmelbildung und das Schimmelwachstum auf der Oberfläche der Abschlussschicht.

- **Dringt ein**
- **Verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme**
- **Sorgt für Haftung**

Zeichnung

BASTA ALPHA

↘

Das Produkt ist im SCDP für den Neubau der Generation 4 deklariert.

Produktverwendung

Grundierung von unbehandeltem oder rohem, sauberem Holz mit oder ohne Imprägnierung, wasserfestem Sperrholz und ähnlichen Plattenwerkstoffen.

Substrat

Muss saugfähig, sauber, trocken, fest und für die Farbbehandlung geeignet sein.
Unzureichend geschütztes Hirnholz, Wasserabscheider oder Risiken von Stauwasser dürfen nicht vorliegen.
Maximaler Feuchtigkeitsgehalt im Holz vor der Farbbehandlung:
Fenster und Türen: 12 % ±3; Überhänge, Zäune und Verkleidungen: 18 %.

Behandlung

Lose Holzbeize, Farbe und verfaulte Holzfasern müssen durch Reinigung und Schleifen entfernt werden.
Schmutz, Dreck, Fett und Auskreidungen mit Fassadenreiniger Facade Clean entfernen.
Scharfe Kanten für eine optimale Deckkraft abrunden.
Unbehandelte Vertäfelungen müssen vor oder unmittelbar nach der Anbringung behandelt werden.
Länger als 4 Wochen nicht behandelter Untergrund muss gereinigt und lose Holzfasern entfernt werden.
Unbehandelte oder zuvor geölte Oberflächen werden vor der Grundierung mit Schleifpapier der Körnung 80 angeschliffen.

Auftragen
Pinsel oder Roller.
Bei einem Rollenauftrag anschließend nachbürsten.
Überschüssige Ölgrundierung abwischen.
Kälte oder Wärme können sich auf die Viskosität des Materials auswirken
Es darf sich kein Kondenswasser während der Trocknung/Aushärtung bilden.
Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung meiden.
Kalte oder sehr feuchte Witterung führt zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.
Hohe Temperaturen und geringe Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.
Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch.

Erwartetes Ergebnis
Farblos und nicht saugfähig.
Unmittelbar nach dem Trocknen mit Holzschutz oder Farbe abschließen.
Wird die Ölgrundierung ungeschützt Feuchtigkeit, Wasser und Sonnenlicht ausgesetzt, führt dies zur Öldegradation.

Nützliche Informationen
Wenn der gesamte Inhalt des Gebindes nicht in einem Arbeitsgang verarbeitet wird, wird empfohlen, aus einem separaten Eimer oder einer Farbwanne zu arbeiten statt direkt aus dem Originalgebinde, da wiederholtes Öffnen und der Kontakt mit Luft die Eigenschaften und Haltbarkeit der Farbe beeinträchtigen können.
Füllen Sie daher nur die benötigte Farbmenge in einen separaten Eimer oder eine Farbwanne um.
Verwenden Sie bei Bedarf Beutel oder Einsätze, um Farbwanne oder Eimer sauber zu halten.
Halten Sie die Farbe während Arbeitspausen abgedeckt, um ein Antrocknen zu vermeiden.
Füllen Sie Farbreste nicht zurück in das Originalgebinde.
Um Materialverluste zu minimieren, wird empfohlen, fortlaufend nur die benötigte Farbmenge umzufüllen.
Zur Lagerung kann die Farbe vorteilhaft in ein kleineres, dicht verschließbares Gebinde umgefüllt werden, das der verbleibenden Menge entspricht.

Bitte beachten!
Schützen Sie frisch lackierte Oberflächen vor ungünstigen Wetterbedingungen.
Treffen Sie in der ersten Zeit nach dem Farbauftrag geeignete Maßnahmen gegen den Einfluss von Feuchtigkeit und Regen.
Die Oberfläche erreicht maximale Robustheit, wenn sie vollständig ausgehärtet ist.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostfrei und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Grundierungsöl
Dichte (kg/l)	1.0
Feststoffgewicht %	22
Feststoffvolumen %	21
Nominaler Ergiebigkeit (m²/l)	6
Lange Ergiebigkeit (m²/l)	10
Kurze Ergiebigkeit (m²/l)	4
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +5°C
Feuchtigkeit	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RH.
Staubtrocken bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	1
Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	4
Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage)	28
Verdünnung	Nicht verdünnen
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2026

Ersetzt die TDS-Version

Dezember 2025